

Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd

Laboratorija za ispitivanje materijala

Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: (011) 2650 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782
e-mail: office@institutims.co.yu, www.institutims.co.yu

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Br. VHM 615/07

Predmet ispitivanja:

Lepak za termoizolacione ploče
«STIROMOL BAZNI»

Naručilac:

«MAXIMA» d.o.o., Lučani



Zahtev/Ponuda/Ugovor:

Zahtev broj 410-2437/510 od 05.06.2007.

Sadržaj:

Ukupno 3 strane

Izveštaj odobrio:

9-0 Tehnički rukovodilac laboratorije

Slavisa Bogunović, dipl.ing.


Beograd, septembar 2007. godine

IMS **INSTITUT IMS AD**
BEOGRAD

Institut IMS a. d.
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: (011) 2650 322
fax: (011) 3692 772, 3692 782
e-mail: office@institutims.co.yu
www.institutims.co.yu

«MAXIMA»,d.o.o.

naš znak:

Dragiše Mišovića 16

vaš znak:

32 240 LUČANI

datum: 13.09.2007.

Na osnovu Izveštaja br. VHM 615/07 Laboratorije za ispitivanje materijala donosi se sledeće:

MIŠLJENJE O UPOTREBLJIVOSTI


Na osnovu dobijenih rezultata ispitivanja može se zaključiti da ispitani uzorak lepka za termoizolacione ploče "STIROMOL BAZNI", proizvodnja "MAXIMA", Lučani, ima dobru prionljivost za podlogu, otporan je na dejstvo mraza, nema klizanja elementa, lako se priprema i obrađuje pa je pogodan kao lepak za lepljenje termoizolacionih ploča od stiropa i stirodura.

NAPOMENA: Kod primene neophodno je pridržavati se preporuka koje su propisane i date u uputstvu proizvođača.

Napomene:

1. Sastavni deo ovog mišljenja o upotrebljivosti je Izveštaj o ispitivanju br. VHM 615/07 iz septembra 2007. god.;
2. Mišljenje se ne sme umnožavati, bez odobrenja Centra za materijale;
3. Kopija ovog Mišljenja o upotrebljivosti nije zvaničan dokument.

Rukovodilac posla


Ljiljana Miličić, dipl. hem.

Institut IMS, a.d.

Glavni direktor centra za materijale


Ljiljana Delić-Nikolić, dipl. ing.



materijali
metali i energetika
putevi i geotehnika
tehnologija građenja i konstrukcije



Podaci o uzorku:**Proizvođač:**

«MAXIMA» d.o.o., Lučani

Vrsta proizvoda:

Lepak za termoizolacione ploče

Oznaka proizvoda:

«STIROMOL BAZNI»

Datum i mesto uzimanja uzorka:

-

Datum prijema uzorka na ispitivanje:

27.07.2007.

Uzorkovanje izvršio:

Predstavnik Naručioca

Metode ispitivanja:

SRPS U.M8.002,

Merna i regulaciona oprema:

- Automatska vaga tip RJ 1220 METTLER, Švajcarska, mernog opsega 0,05 - 2/12 kg, rezolucije 0,1/1 g
- Potresni sto TECHNOST, Italija
- Mešalica sa dozatorom TONINDUSTRIE, Nemačka
- Kidalica GALLILEO, Italija, mernog opsega 300 kN

Datum izdavanja izveštaja:

13.09.2007.

Izloženi rezultati se odnose isključivo na ispitani uzorak. Ne preuzima se nikakva odgovornost u pogledu verodostojnosti uzorkovanja, osim u slučaju kada je ono obavljeno pod direktnom kontrolom predstavnika laboratorije. Izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, uz odobrenje Laboratorije za ispitivanje materijala.

REZULTATI ISPITIVANJA

1.	Odnos komponenti A : B : H ₂ O	1 : / : 0.26
2.	Rasprostiranje, mm	190
3.	Prionljivost sveže mase za staklenu površinu, %	96
4.	Klizanje elementa, mm	0
5.	Prionljivost elementa za podlogu od betona, MPa	
	a) Suvi postupak	0.12
	b) Mokri postupak	0.12
	c) Na povišenoj temperaturi (t=+70°C)	-
	d) Posle dejstva mraza	0.12
6.	Prionljivost nakon korigovanja elementa	0.12

Rukovodilac ispitivanja

Marija Gojkov-Milić
Marija Gojkov-Milić, dipl.ing.građ.

AKREDITOVANA LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE JUS ISO/IEC 17025 na osnovu Rešenja JUAT-a br. 01-037.