

CE 33

Masa za fugovanje

Masa za fugovanje za širine fuga do 8 mm

Karakteristike

- za unutrašnje i spoljašnje radove
- za fino fugovanje
- nije potrebno kvasiti
- jednostavno čišćenje
- postojane boje

Oblast primene

Za fugovanje podnih i zidnih keramičkih pločica, staklenih i porcelanskih mozaika, spolja i unutra.

Priprema podloge

Površine i podloge poput tankolslojnih maltera, dispergovanih lepkova, kao i slojevi maltera veće debljine (stari najmanje 7 dana), moraju biti dovoljno tvrde i suve. Sastrugane (stare) fuge prethodno treba navlažiti. Kod poroznih pločica ili pločica neotpornih na ogrebotine, prvo treba napraviti probu da bi se utvrdila pogodnost CE 33 za upotrebu.

Način upotrebe

Dodajte CE 33 u čistu vodu i mešajte do nestanka grudvica. Za mešanje 5 kg CE 33 potrebno je 1,65 l vode. Prilikom mešanja pazite da smeša stalno ima ujednačenu boju. Pripremljenu masu nanesite standardnom tehnikom. Sveže fugovane površine očistite sa vlažnim sunđerom. Suvi film odstranite mekom krpom. Sveže fugovane površine mogu se po potrebi dodatno navlažiti, da bi se sprečio gubitak vlažnosti. Po podnim pločicama može se hodati već posle 24 časa.



Obratite pažnju

Masa za fugovanje sadrži cement i u kontaktu sa vodom reaguje alkalno. Zbog toga zaštitite kožu i oči pri radu. U slučaju dodira sa kožom, isperite sa vodom, a u slučaju kontakta sa očima potražite pomoć lekara.

Važne informacije

CE 33 treba koristiti prema gore navedenom načinu upotrebe. Navedene karakteristike su dobijene na osnovu ispitivanja i praktične primene. Predloženi način primene varira u zavisnosti od lokacije i uslova rada i shodno tome predstavlja osnovno uputstvo bez garancije na izvedene radove jer mi nemamo uticaja na uslove i način izvođenja.

Potrošnja

Tip pločica	Dimenzija (cm)	Širina fuge (mm)	Količina (kg/m ²)
Sitni mozaik	5/5	1,5-2	oko 0,50
Srednji mozaik	5/5	3	oko 0,67
Pločice	10.8/10.8	2	oko 0,35
Pločice	15/15	3	oko 0,38
Pločice	10/20	3	oko 0,38

Skladištenje

Do 12 meseci na suvom.

Pakovanje

U papirnim džakovima od 2 i 5kg.

Tehnički podaci

Sastav:	cement sa prirodnim mineralnim puniocima, mineralne boje i visoko kvalitetni sintetički prah
Razmera smeše:	1,65 l vode za 5 kg
Vreme obrade:	1 čas
Mogućnost hodanja:	nakon 24 časa
Temperatura rada:	+5°C do +25°C

