

EkoLak

Guardian 2C

Tehnicki list

Opis :

Guardian 2C je vrhunski proizvod za zaštitu drveta u enterijeru . Napravljen je po najsavremenijoj tehnologiji po pitanju ekologije bez rastvarača 0% VOC i vode . Veoma je ekonomičan jer se nanosi u jednom sloju , a kombinacija ulja i ucvršćivača omogućava brzo sušenje i veoma veliku mehaničku i hemijsku otpornost ..

Karakteristike :

- prodire u drvo i sa drvenim vlaknima stvara izuzetno otporan sloj
- ne sadrži rastvarače 0% VOC
- ne sadrži vodu
- sadrži 100% suve materije
- veoma mala potrošnja 30-50m² sa 1 lit
- jednostavan za aplikaciju
- može se nanositi na sve vrste drveta – podove i namštaj (masiv , furnir , medijapan)
- izražava prirodnu lepotu drveta
- veliki izbor nijansi
- veoma je trajna zaštita – otporan na habanje
- lako se održava

Uputstvo za upotrebu:

Uvek uradite probu na manjem komadu ! Nijanse mogu da variraju u zavisnosti od vrste drveta , obrade ...

- 1- Drvena površina koja se tretira mora biti suva , prebrušena (granulacija papira 100- 150) i potpuno očišćena od prašine .
- 2- Dobro promešati ulje **A** pre upotrebe zbog mogućeg taloženja . Komponenta **B** je stabilna pa je nije potrebno mešati pre upotrebe .
- 3- Pazljivo pomešati ulje **A** sa komponentom **B** u odnosu **7 : 1** zapreminski (**6 : 1** tezinski). Smeša je upotrebljiva 2 – 4 sata od mešanja pa na osnovu toga treba odrediti količinu .

- 4- Malu količinu smeše sipati na površinu i razvući sa filcom (zeleni scotch brite) . Kada je u pitanju mašinsko nanošenje koristiti braon filc . Ovo ulje ima veći viskozitet pa stvara veci otpor plilikom nanošenja u odnosu na klasična ulja .
- 5- Nakon nekoliko minuta ukloniti višak ulja sa suvim filcom ili pamucnom krpom (menjati filc kada se zasiti) . Kod mašinskog nanošenja koristiti beli filc .
- 6- Vreme od nanošenja do skidanja viška ne treba da bude duže od 15 min. pa je kod većih površina poželjan rad po zonama .
- 7- Nakon 24 – 48 sati (20-25°C) površina je suva .Blago je prebrusiti sa scotch brite pa naneti **Wood wax finish** i ispolirati do dobijanja satenskog sjaja.
- 8- Nakon 24 sata površina je suva , a posle 7 dana (20-25°C) površina se može tretirati vodom i sredstvima za održavanje drvenih površina .

Potrosnja :

30-50 m² sa 1 lit u zavisnosti od vrste drveta , brušenja i načina nanošenja . Uraditi probu na uzorku pa utvrditi potrošnju za konkretan slučaj .

Tehnicke karakteristike :

Guardian 2C

Fizicko stanje – viskozna tecnost

Miris - prirodno ulje

Guardian 2C komponenta B

Fizicko stanje – viskozna tecnost

Miris - nema miris

Pakovanje : 0,7 lit / B 0,1 lit , 2,5 lit / 0,35 lit

Skladistenje :

24 meseca u originalnoj ambalaži na suvom mestu i temperaturi od 8 do 25C .

Upozorenje !

Krpe i filčevi zasiceni uljem mogu spontano da se zapale ! Posle upotrebe potopiti ih u vodu pre odlaganja .

Ovaj tehnički list je rezultat trenutnih informacija i iskustava . Odgovornost korisnika je da svojim testiranjem na uzorku utvrdi da li je ovaj proizvod pogodan za njegovu primenu .