TIKKURILA

TEHNIČKI LIST 19.06.2024.

TIKKURILA

VALTTI PRIMER

ULJANI PRAJMER ZA DRVO U EKSTERIJERU

OPIS	Uljani prajmer za zaštitu drvenih površina u eksterijeru.
PREPORUČENA UPOTREBA	Za prajmiranje rezane i rendane građe, drvenih predmeta, balvana i impregniranog drveta pre površinske obrade.
KARAKTERISTIKE PROIZVODA	Prozirno ulje koje se koristi za zaštitu spojeva, krajeva drveta i drugih izloženih delova drveta u eksterijeru. Lako prodire u drvo, što pruža dobru zaštitu od apsorpcije vode i smanjuje rizik od pucanja drveta i slojeva boje. Dobra izdržljivost u kombinaciji sa Tikkurila spoljašnjom bojom za drvo.

TEHNIČKI PODACI

Nijanse	Bezbojno.
Sjaj	Bez sjaja
Pokrivnost	Rendane površine: 8-10 m²/l; Rezane drvene površine: 4-5 m²/l.
Veličina pakovanja	0.9 l, 2.7 l, 9 l
Metoda aplikacije	Četkom, prskanjem ili umakanjem.
Vreme sušenja	Suvo na dodir posle približno 30 minuta. Boja može da se nanosi ponovo posle 24 sata. Pažnja! U slučaju niskih temperatura i visoke relativne vlažnosti vazduha, vreme sušenja može da se produži.
Gustina (kg/l)	Oko 0.8 kg/l
Sadržaj čvrste materije (%)	15%

Informacije u ovom tehničkom listu su zasnovane na laboratorijskim ispitivanjima i praktičnom iskustvu i daju se kao najbolja preporuka u skladu sa našim znanjem. Kvalitet proizvoda obezbeđuje naš operativni sistem, zasnovan na zahtevima ISO 9001 i ISO 14001. Kao proizvođač ne možemo da kontrolišemo uslove pod kojima se proizvod koristi ili mnoge faktore koji utiču na upotrebu i primenu proizvoda. Odričemo se odgovornosti za bilo kakvu štetu uzrokovanu upotrebom proizvoda protivno našim uputstvima ili u neodgovarajuće svrhe. Zadržavamo pravo da jednostrano promenimo date informacije bez obaveštenja.

TIKKURILA

VALTTI PRIMER

ULJANI PRAJMER ZA DRVO U EKSTERIJERU

Skladištenje	U dobro zatvorenoj ambalaži, zaštićen od vlage, toplote i direktne sunčeve svetlosti. Može da podnese skladištenje na niskim temperaturama. U slučaju skladištenja na temperaturama ispod nule, pre upotrebe boju treba držati na (+20±2)°C 24 sata i pažljivo promešati. Rok trajanja - 60 meseci od datuma proizvodnje u neotvorenom originalnom pakovanju

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Uslovi prilikom upotrebe

Površina koja se tretira mora biti suva i čista. Tokom nanošenja i sušenja proizvoda, temperatura mora da bude iznad +5°C, a relativna vlažnost vazduha treba da bude niža od 80%.
Pažnja! U slučaju niskih temperatura i visoke relativne vlažnosti vazduha, vreme sušenja može biti produženo.

Priprema površine

Očistite površinu od prljavštine, prašine i drugih nečistoća. Operite zaprljana i buđava mesta sa Tikkurila sredstvom za uklanjanje buđi «Homeenpoisto», poštujući uputstvo za upotrebu. Zaštitite nefarbane površine i okolne biljke kada nanosite Tikkurila «Valtti Primer».

Prajmerisanje

Premažite površine Valtti primer-om što je ranije moguće, pre faze ugradnje. Premažite površine jednom. Pažljivo tretirajte ivice drveta. Nanesite završni premaz što je pre moguće, ali najranije 24 sata od prajmiranja.

Čišćenje alata

Očistite alate sa White Spiritom 1050 ili sredstvom Tikkurila Pensselipesu (sredstvo za čišćenje alata).

Zaštita životne sredine i odlaganje otpada

Ne sipajte tečni otpad u kanalizaciju. Otpad uništite u skladu sa lokalnim propisima. Prazne, suve limenke odložite u skladu sa lokalnim propisima.
Napomena! Postoji rizik od samopaljenja korišćenih krpa za čišćenje, papirnih maramica itd. Kontaminirani materijali mogu izazvati požar nekoliko sati kasnije i treba ih potopiti u vodu i staviti u zatvoren metalni kontejner pre odlaganja.

Informacije u ovom tehničkom listu su zasnovane na laboratorijskim ispitivanjima i praktičnom iskustvu i daju se kao najbolja preporuka u skladu sa našim znanjem. Kvalitet proizvoda obezbeđuje naš operativni sistem, zasnovan na zahtevima ISO 9001 i ISO 14001. Kao proizvođač ne možemo da kontrolišemo uslove pod kojima se proizvod koristi ili mnoge faktore koji utiču na upotrebu i primenu proizvoda. Odričemo se odgovornosti za bilo kakvu štetu uzrokovanu upotrebom proizvoda protivno našim uputstvima ili u neodgovarajuće svrhe. Zadržavamo pravo da jednostrano promenimo date informacije bez obaveštenja.

TIKKURILA

VALTTI PRIMER

ULJANI PRAJMER ZA DRVO U EKSTERIJERU

Zdravlje i bezbednost

Sadrži: ugljovodonike, C9-11, n-alkane, izoalkane, ciklične <2% aromatske, 2-oktil-2H-izotiazol-3-on (OIT). OPASNOST. Zapaljiva tečnost i para. Može da izazove alergijske reakcije na koži . Može da izazove pospanost i nesvesticu. Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva. Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. Čuvati van domašaja dece. Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu, ili etiketu proizvoda. Držati dalje od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje. Izbegavajte udisanje magle/ isparenja/ spreja. Koristiti samo na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru. Izbegavati ispuštanje/oslobađanje u životnu sredinu. Nositi zaštitne rukavice. Sakupiti prosuti sadržaj. AKO SE PROGUTA: Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara. Ne izazivati povraćanje. AKO DOSPE NA KOŽU: Isprati sa dosta vode. Ako dođe do iritacije kože ili osipa: Potražiti medicinski savet/ posmatranje. Skinuti kontaminiranu odeću i oprati je pre ponovne upotrebe. Skladištiti pod ključem. Skladištiti na dobro provetrenom mestu. Držati ambalažu čvrsto zatvorenom. Odlaganje sadržaja /ambalaže u skladu sa zakonom. Višekratno izlaganje može da izazove sušenje ili pucanje kože.
Ovaj prajmer sadrži biocidni proizvod za očuvanje površine filma boje.
Sadrži: 2-oktil-2H-izotiazol-3-on (OIT) i 3-jodo-2-propinil butilkarbamat (IPBC).



GHS02 GHS07 GHS08 GHS09

Informacije u ovom tehničkom listu su zasnovane na laboratorijskim ispitivanjima i praktičnom iskustvu i daju se kao najbolja preporuka u skladu sa našim znanjem. Kvalitet proizvoda obezbeđuje naš operativni sistem, zasnovan na zahtevima ISO 9001 i ISO 14001. Kao proizvođač ne možemo da kontrolišemo uslove pod kojima se proizvod koristi ili mnoge faktore koji utiču na upotrebu i primenu proizvoda. Odričemo se odgovornosti za bilo kakvu štetu uzrokovanu upotrebom proizvoda protivno našim uputstvima ili u neodgovarajuće svrhe. Zadržavamo pravo da jednostrano promenimo date informacije bez obaveštenja.