



TESSAROL univerzalna osnovna boja UNI

NAMENA

Univerzalna osnovna boja za zaštitu gvozdenih i čeličnih površina, pocinkovanog lima, bakra, aluminijuma, tvrdog PVC-a i drveta u unutrašnjim i spoljnim prostorima.

SVOJSTVA

- odlično prijanjanje na razne podloge
- zaštita gvozdenih i čeličnih površina od rđanja pomoću antikorozivnih pigmenata
- brzo sušenje – nakon 3 sata nanošenje **TESSAROL emajla**

TEHNIČKI PODACI	
SASTAV	specijalno alkidno vezivo, rastvarač, pigment, antikorozivni pigment
NIJANSE	bela
NIJANSIRANJE	/
SJAJ	mat
GUSTINA	1,3 g / ml
RAZREDIVANJE	TESSAROL razređivač
HOS kategorija i granična vrednost	A(i), 600 g/l (2008) / 500 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži: maks. 500 g/l
PAKOVANJE	0,75 l
TRAJNOST	Originalno zatvoren i na preporučeni način uskladišten (temperatura od +5°C do +35°C, suva prostorija) proizvod je upotrebljiv do datuma navedenog na ambalaži.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU				
NAČIN NANOŠENJA	razređivanje	viskoznost (DIN 4 mm)	mlaznica	pritisak
četka, valjak	po potrebi			
špricanje				
vazdušno špricanje	10 – 15%	ca. 30s	1.2 – 1.5mm	3 – 4 bara
airless	/	isporučena	0.23 – 0.28 mm	120 – 160 bara
USLOVI RADA	temperatura boje, vazduha i objekta minimalno +5°C			
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vla. 65%)	suvo na prašinu ca. 1 sat, na dodir 2 sata, nanošenje svakog sledećeg sloja nakon 3 – 4 sata Na nižoj temperaturi i višoj relativnoj vlazi vazduha vreme sušenja se produžava.			
IZDAŠNOST	teoretska: pri jednoslojnem nanošenju 7 – 9 m² s 1 l Praktična potrošnja zavisi od načina nanošenja.			
ČIŠĆENJE PRIBORA	TESSAROL razređivač			

PRIPREMA PODLOGE

Drvena podloga

Koncentracija vlage kod četinara ne sme premašiti 15%, a kod listopadnog drveća 12%. Suvu podlogu izbrisimo i očistimo, a **NITRO razređivačem** odstranimo ostatke voska, smole i masnoće.

Gvozdene i čelične podloge

Rđu odstranimo mehanički, a masnoće i ostale nečistoće **NITRO razređivačem**.

Pocinkovani lim i tvrdi PVC

Površinu očistimo mešavinom vode (10l), salmijaka (rastvor amonijaka – 0,5l) i deterdženta (jedna merica/čep) i izbrisimo brusnom krpom od sintetičkih vlakana. Ostatke brušenja detaljno isperemo vodom. Upotreba žičane četke i metalne vune nije dopuštena!

Bakrena i aluminijumska podloga*

Površinu očistimo **NITRO razređivačem** i izbrisimo brusnom krpom od sintetičkih vlakana. Upotreba žičane četke i metalne vune nije dopuštena!

Obnova starih premaza

Neoštećene premaze očistimo i izbrisimo, a oštećene potpuno odstranimo.



PREMAZNI SISTEMI

PODLOGA		PRIPREMA PODLOGE	IMPREGNACIJA	OSNOVNI PREMAZ	ZAVRŠNI PREMAZ
DRVO	unutra	brušenje, odstranjivanje nečistoće	/	1x TESSAROL univerzalna osnovna boja UNI	2x TESSAROL emajl ili 2x TESSAROL professional emajl ili 2x TESSAROL akril emajl
	spolja		1x BORI tankoslojna lazura s biocidom		
GVOŽĐE, ČELIK	unutra	odstranjivanje rđe i nečistoće	/	1x TESSAROL univerzalna osnovna boja UNI	2x TESSAROL emajl ili 2x TESSAROL professional emajl ili 2x TESSAROL emajl za radijatore ili 2x TESSAROL antik ili 2x TESSAROL akril emajl
	spolja			2x TESSAROL univerzalna osnovna boja UNI	
POCINKOVANI LIM	unutra	odstranjivanje korozijskih produkata i nečistoće	/	1x TESSAROL univerzalna osnovna boja UNI	2x TESSAROL emajl ili 2x TESSAROL professional emajl ili 2x TESSAROL emajl za radijatore ili 2x TESSAROL antik ili 2x TESSAROL akril emajl
	spolja			2x TESSAROL univerzalna osnovna boja UNI	
BAKAR, ALUMINIJUM*	unutra		/	1x TESSAROL univerzalna osnovna boja UNI	1-2x TESSAROL emajl ili 1-2x TESSAROL professional emajl ili 1-2x TESSAROL emajl za radijatore ili 1-2x TESSAROL antik ili 1-2x TESSAROL akril emajl
	spolja			1x TESSAROL univerzalna osnovna boja UNI	
TVRDI PVC	unutra	odstranjivanje nečistoće	/	1x TESSAROL univerzalna osnovna boja UNI	1-2x TESSAROL emajl ili 1-2x TESSAROL professional emajl ili 1-2x TESSAROL emajl za radijatore ili 1-2x TESSAROL antik ili 1-2x TESSAROL akril emajl
	spolja			1x TESSAROL univerzalna osnovna boja UNI	
STARI PREMAZI	unutra / spolja	čišćenje, brušenje i odstranjivanje oštećenih premaza i rđe	/	1-2x TESSAROL univerzalna osnovna boja UNI	1-2x TESSAROL emajl ili 1-2x TESSAROL professional emajl ili 1-2x TESSAROL emajl za radijatore ili 1-2x TESSAROL antik ili 1-2x TESSAROL akril emajl

NAPOMENE

- Boju pre upotrebe promešajte.
- * Pre nanošenja boje na aluminijske podloge treba napraviti probu prijanjanja premaza na očišćenu površinu.
- Ako rđu s površine odstranjujemo hemijskim sredstvima na osnovi kiseline (fosforne), površinu moramo detaljno isprati vodom, osušiti i tek nakon toga naneti **TESSAROL univerzalnu osnovnu boju UNI**.
- TESSAROL univerzalne osnovne boje UNI** ne preporučujemo u sistemu sa **TESSAROL emajlom za pocinkovani lim** ili **TESSAROL emajlom za gvožđe brzosušivim**.
- U prostorijama sa slabijim provetrvanjem može se pojaviti jači miris organskih rastvarača.