TEKADOM

Vodonepropustna masa

Tekadom vodonepropustna masa je elastična masa na osnovi sintetičkog kaučuka sa posebnim rastvaračem. Za popravku raznih procurivanja, zapunjavanje pukotina i zaptivanja. Upotrebljiva u svim vremenskim uslovima.

KARAKTERISTIKE

- Širok spektar upotrebe, brze popravke u svim vremenskim uslovima
- Pogodna za suve, mokre i potpuno masne površine
- Dobro prianja na praktično sve površine, takođe na asfalt i bitumen
- Velika elastičnost
- Otporna protiv buđi
- Jednostavna upotreba
- Može se prefarbavati već posle 24 časa
- Ne sadrži silikon
- Ne zahteva prednamaze
- Boja: transparentna

PODRUČJE UPOTREBE

- Za popravku raznih procurivanja
- Za zapunjavanje pukotina
- Za zaptivanja
- Za zaptivanje fuga ispunjenih bitumenom
- Za zaptivanje slemenskih rubova
- Popravka različitih procurivanja
- Za zaptivanje u području ravnih krovova
- Za zaptivanje svetlosnih krovnih kupola

TEHNIČKI PODACI

Sveža masa

Hemijska osnova	sintetička guma sa rastvaračem
Izgled	pasta
Mehanizam učvršćavanja	isparavanje rastvarača
Specifična težina	940 ± 10 kg/m^3
Vreme stvaranja kožice	15 - 20 minuta
Učvršćivanje	nekoliko mm/dan
Temperatura nanošenja	+5°C do +40°C

Učvršćena masa

Dozvoljena deformabilnost	maks. 25%
Tvrdoća Shore A	25 ± 5
Promena zapremine	ca. 20%
Temperaturna postojanost	-25°C do +100°C

TEKADOM
Vodonepropustna
masa

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

- Površine očistimo i odstranimo razlabavljene delove.
- Kartuš na vrhu navoja odrežemo i prišrafimo plastični konus, koga poprečno prerežemo pod uglom sa otvorom na širinu fuge i stvimo u pištolj. Pri prekidu rada ili zameni kartuša popustimo ručicu na zadnjem delu pištolja i povučemo šipku sa klipom nazad.
- Masu nanositi što ravnomernije.
- Na kraju sa alatom ili prstom namočenim u sapunicu zagladimo zaptivnu masu.
- Kada je zaptivna masa upotrebljena u vodi, često požuti,ali to ne utiče na kvalitet zaptivne mase.
- Alat i pribor čistimo alkoholom.

PAKOVANJE

- 300 ml kartuši (karton sa 20 kartuša)

SLADIŠTENJE

18 meseci u suvom, hladnom prostoru ispod 25°C, u orginalnoj zatvorenoj ambalaži.

SIGURONOSNE MERE

Kada radimo u zatvorenim prostorima, obezbediti dobro provetravanje. Proizvod šuvamo van domašaja dece. Proizvod je zapaljiv.

UPOZORENJE

Uputstva su data na osnovu naših ispitivanja i iskustava, zato zbog specifičnih uslova i načina rada, preporučujemo prethodne probe za svaki slučaj upotrebe.

Ova tehnička informacija dopunjuje i zamenjuje sva prethodna izdanja (01/04).