



CHROMODEN AQUA 2K PUR lak za parkete SJAJNI 99300390, 99300717

Vrsta proizvoda	Poliuretanski dvokomponentni vodeni bezbojni lak visokog sjaja sa specijalnim dodacima.
Namjena	Za visokokvalitetnu zaštitu i dekoraciju parketa i drugih drvnih obloga kada se želi dobiti zaštitni sjajni lak u prostorima srednje do jake opterećenosti (uredi, dvorane, hodnici, ljekarne, vrtići...)
Svojstva	- odlikuje se izuzetno visokim sjajem - izuzetno je dugotrajan i otporan na habanje - odlikuje se visokom tvrdoćom - lako se održava i otporan je na utjecaje blažih kemikalija
Osnovni podaci za mješavinu	Gustoća: 1026 kg/m ³ (HRN EN ISO 2811-1) Sadržaj suhe tvari (tež.%): 33 (HRN EN ISO 3251) Sjaj: 80-90 % (HRN EN ISO 2813) Omjer miješanja: 10:1(vol.) A (j), 140 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži: maks. 140 g/l
HOS kategorija i granične vrijednosti	
Razrjeđivanje	Ne razrjeđuje se , a prema potrebi može sa čistom hladnom vodom do 5%
Priprema podloge	Podloga (parket) treba biti suha, očišćena od masnoća, nečistoća i eventualnog starog laka te prebrušena (završno brusnim papirom br.150). Prašinu od brušenja treba ukloniti usisivačem za prašinu. Parket se ne smije izbjeljivati vodikovim peroksidom niti ostalim sredstvima za izbjeljivanje drva.
Priprava laka	Prije uporabe potrebno je dobro promiješati svaku komponentu posebno. Lak i kontakt potrebno je zamiješati u čistoj i suhoj plastičnoj posudi, u vol. omjeru 10:1 (CHROMODEN AQUA 2K PUR sjajni lak za parkete : CHROMODEN KONTAKT AQUA za 2K PUR LZP sjajni). Smjesu je potrebno dobro homogenizirati i prije nanošenja na parket ostaviti stajati oko 15 min te ponovno promiješati i ako je potrebno procijediti prije nanošenja na parket. Smjesa je uporabiva 6-8 sati.
Način nanošenja	Lak se nanosi lopaticom, kistom ili specijalnim valjkom u tri ili četiri sloja na viskoznoći isporuke. Međuslojni interval je 3 - 4 sata. Osušeni prvi i drugi sloj laka lagano treba prebrusiti brusnim papirom br.240 do 320. Prašinu ukloniti usisivačem za prašinu. Prostorija se može koristiti 24 – 48 sati nakon nanošenja zadnjeg sloja.
Sušenje	- na prašinu 30 minuta - za rukovanje nakon 4 sata - potpuno suho za 48 sati
Utrošak – Izdašnost	oko 3 m ² /l smjese u tri sloja (oko 0,3 l/m ²) oko 10 - 12 m ² /l smjese u jednom sloju (oko 0,08- 0,1 l/m ²)
Pakovanje	CHROMODEN AQUA 2K PUR sjajni lak za parkete: plastični kanister á 5 l. CHROMODEN KONTAKT AQUA za 2K PUR LZP sjajni :plastična doza á 0,5 l.
Uskladištenje	U tvornički zatvorenoj ambalaži, suhim i zračnim prostorijama na temperaturi od +5°C do +35°C. Trajnost: 12 mjeseci.
Napomena	ČUVATI OD SMRZAVANJA! CHROMODEN AQUA 2K PUR sjajni lak za parkete može se osim na čisti parket nanositi i na parket prethodno obrađen CHROMODEN TRANSPARENT temeljnim bojama, CHROMODEN AQUA 1K PUR temeljnim lakom, CHROMODEN AQUA GEL ZA FUGE. Ukoliko je površina bila premazivana nekim drugim vrstama lakova potrebno je provjeriti prijanjanje laka. Manji dio takve površine potrebno je prebrusiti i nanjeti jedan sloj laka. Nakon 2 – 3 dana lagano zagrebsti površinu poda novčićem. Prionjivost je zadovoljavajuća ukoliko lak ostane čvrsto na površini. Vlažnost parketa treba biti između 8 i 10%. Optimalni uvjeti rada su 18 – 22 °C i relativna vlažnost zraka 40 – 75 %. Temperatura u prostoriji kao i temperatura laka nesmiye biti niža od 13°C. Temperatura parketa ne smije biti niža od 12°C. Pribor za nanošenje laka treba nakon svakog lakiranja oprati u vodi odmah nakon lakiranja, a ukoliko je prošlo određeno vrijeme tada se može oprati acetonaom. Ako se radi o obradi parketa od egzotičnih drva preporučamo obvezno savjetovanje s našim stručnjacima iz Sektora razvoja i primjene. Ambalažu s preostalim lakom i kontaktom nakon djelomične uporabe treba čuvati u zatvorenoj ambalaži u hladnom i suhom mjestu.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih testova. PSLI samoprijava smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu, i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeđa ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se stručnjacima našeg Instituta za razvoj i primjenu.



CHROMODEN AQUA 2K PUR
lak za parkete
SJAJNI
99300390, 99300717

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava, i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu, i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se stručnjacima našeg Instituta za razvoj i primjenu.

CHROMOS boje i lakovi d.d.
Radnička cesta 173 d, PP 47
10002 Zagreb, Hrvatska

Zadnja izmjena: veljača 2008.

tel: +385 1 241 06 66, tel: +385 1 241 06 15
fax: +385 1 240 55 14, fax: +385 1 240 55 35
e-mail: chromos@chromos-bil.hr
www.chromos.org