

CM 11 PLUS Lepak za pločice

Tankoslojni i srednjeslojni lepak za podne i zidne keramičke pločice, za unutrašnju i spoljašnju upotrebu, u suvim i vlažnim prostorima

Karakteristike

- za debljine sloja od 2 do 10 mm
- za upijajuću keramiku
- otporan na vlagu i smrzavanje
- dug vek trajanja
- visoka čvrstoća
- ekonomičan
- nezapaljiv
- jednostavna ugradnja

Oblast primene

Za polaganje keramičkih pločica, kamenih mozaika i kamenih pločica. Za unutrašnje i spoljašnje prostore i sve vertikalne i horizontalne površine i podloge različitih tipova uz adekvatnu primenu.

Priprema podloge

CM 11 se lepi na suve podloge, gde je važan preduslov da podloga na koju se nanosi bude čvrsta, nosiva, očišćena od masnoća i substanci koje mogu sprečiti lepljenje. Postojeća udubljenja do dubine od 5 mm mogu se popuniti sa CM 11 jedan dan pre polaganja pločica. Površine sa velikom absorpcijom prethodno treba navlažiti.

Način upotrebe

CM 11 zamešajte u čistoj vodi bez grudvica. Pre nanošenja ostavite proizvod da odstoji 10 min. Za 25 kg CM 11 potrebno je 6,5 l vode. Za nanošenje CM 11 upotrebite nazubljenu gletericu tako da je minimum 65% površine keramičke pločice pokriveno sa lepkom. Nanesite onoliko mase koliko može biti prekriveno pločicama u vremenu od 15-20 minuta (otvoreno vreme). Kod polaganja podnih pločica teških keramičkih pločica, preporučujemo dodavanje još jednog sloja lepka CM 11 na pločicu. Dok ne očvrsne, višak lepka se može ukloniti pomoću vode, a posle očvršćavanja samo mehaničkim putem.



Nakon 24 časa dozvoljeno je fugovanje zidnih obloga, a posle 48 časova podnih. Obratite pažnju da klimatski uslovi ubrzavaju, odnosno usporavaju očvršćavanje ili sušenje.

Obratite pažnju

Radove izvoditi na temperaturama od +5°C do +30°C. CM 11 sadrži cement i u kontaktu sa vodom reaguje alkalno. Zbog toga zaštitite kožu i oči pri radu. U slučaju dodira sa kožom, isperite sa vodom, a u slučaju kontakta sa očima potražite pomoć lekara.

Važne informacije

CM 11 treba koristiti prema gore navedenom načinu upotrebe. Navedene karakteristike su dobijene na osnovu ispitivanja i praktične primene. Predloženi način primene varira u zavisnosti od lokacije i uslova rada i shodno tome predstavlja osnovno uputstvo bez garancije na izvedene radove jer mi nemamo uticaja na uslove i način izvođenja.

Potrošnja

Dubina zuba (mm)	CM 11 (kg/m ²)
4	2,0
6	2,7
8	3,3
10	4,0

Skladištenje

Do 12 meseci na suvom i hladnom mestu.

Pakovanje

U papirnim džakovima od 25kg.

Tehnički podaci

Sastav:	na bazi cementa sa mineralnim puniocima i aditivima
Razmera smeše:	6,5 - 6,7 l vode za 25 kg
Gustina:	1,64 kg/l
Otvoreno vreme:	20 minuta
Klizanje:	≤ 0,5 mm
Vreme obrade:	2 časa
Fugovanje:	zid nakon 24 časa pod nakon 48 časova
Temperatura rada:	+5 °C do +30 °C
Adhezija:	> 1.0 N/ mm ²

