Institut IMS ad
Centar za veziva i hidroizolacije
LABORATORIJA ZA VEZIVA, HEMIJU I MALTERE

JUAT
01-35/02
AKREDITOVANA
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE
JUS ISO/IEC Uputstvo 25

I Z V E Š T A J O ISPITIVANJU

MASE ZA FINO IZRAVNAVANJE - GLETOVANJE UNUTRAŠNJIH ZIDNIH POVRŠINA "GLETOLIN"

(Izv.br.: 1028/2003)

Beograd
2003.

11000 Beograd Yugoslavia POB 834
Bulevar vojvode Mišića 43
Tel.(3811) 651 491 Fax (3811) 651 033
INSTITUTE IMS
LAB 04 001 - 16

11000 Beograd Poštanski fah 834
Bulevar vojvode Mišića 43
Tel: (3811) 651 491 Fax (3811) 651 033
INSTITUT IMS ad
LAB 04 001 - 16

Institut IMS ad
Centar za veziva i hidroizolacije
LABORATORIJA ZA VEZIVA, HEMIJU I MALTERE

JUAT
01-035/02
AKREDITOVANA
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE
JUS ISO/IEC Uputstvo 25

1. OPŠTI PODACI

1.1.	NARUČILAC:	"MAXIMA", Lučani
1.2.	UGOVOR Br. Naručilac:	- od 21.03.2003.
	IMS:	1083-13 od 23.03.2003.
1.3.	ISPITIVANJE IZVRŠENO U:	Laboratoriji za veziva, hemiju i maltere
1.4.	DATUM IZDAVANJA IZVEŠTAJA:	05.05.2003.

2. PODACI O UZORKU

2.1.	PROIZVODJAČ:	"MAXIMA", Lučani
2.2.	VRSTA PROIZVODA:	Masa za fino izravnavanje-gletovanje unutrašnjih zidnih površina
2.3.	OZNAKA PROIZVODA:	"GLETOLIN"
2.4.	DATUM I MESTO UZIMANJA UZORKA:	-
2.5.	DATUM PRIJEMA UZORKA NA ISPITIVANJE:	19.03.2003.
2.6.	UZORKOVANJE IZVRŠIO:	Predstavnik Naručioca

3. CILJ ISPITIVANJA: Ispitivanje fizičko-mehaničkih karakteristika mase za fino izravnavanje-gletovanje unutrašnjih zidnih površina

4. METODE ISPITIVANJA: JUS U.M8.002; B.C8.042; B.C8.023; G.S2.815

Izloženi rezultati se odnose isključivo na ispitni uzorak. Ne preuzima se nikakva odgovornost u pogledu verodostojnosti uzorkovanja, osim u slučaju kada je ono obavljeno pod direktnom kontrolom predstavnika Laboratorije. Izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, i uz odobrenje Laboratorije za veziva, hemiju i maltere.

11000 Beograd Yugoslavia POB 834
Bulevar vojvode Mišića 43
Tel.(3811) 651 491 Fax (3811) 651 033
INSTITUTE IMS
LAB 04 001 - 16

11000 Beograd Poštanski fah 834
Bulevar vojvode Mišića 43
Tel: (3811) 651 491 Fax (3811) 651 033
INSTITUT IMS dd
LAB 04 001 - 16

5. REZULTATI ISPITIVANJA

5.1.	Odnos komponenti A : B : H_2O	1 : 7 : 0.40
5.2.	Rasprostiranje, mm	185
5.3.	Zapreminska masa sveže mase, kg/m^3	1600
5.4.	Zapreminska masa očvrsle mase, kg/m^3	-
5.5.	Sadržaj uvučenog vazduha, %	-
5.6.	Sposobnost zadržavanja vode, %	100
5.7.	Prionljivost sveže mase za staklenu površinu, %	100
5.8.	Obradivost, h, min	> 3^h
5.9.	Postojanost zapremine	post.
5.10.	Prionljivost za podlogu, MPa	
	d) Beton	0.93
	e) Opeka	0.47
	f) Gas beton	0.47
5.11.	Paropropusnost	
	a) Koeficijent difuzije vodene pare, ng/Pa s m^2	21.73
	b) Propustljivost vodene pare, g/m^2 24^h	448.9
	c) Koeficijent difuzionog otpora	63.0
5.12.	Skupljanje mase, mm	3.0

Rukovodilac ispitivanja
Dejana Milinković, dipl.hem.

Tehnički rukovodilac Laboratorije
Ljiljana Miličić, dipl.hem.

11000 Beograd Yugoslavia POB 834
Bulevar vojvode Mišića 43
Tel.(3811) 651 491 Fax (3811) 651 033
INSTITUTE IMS
LAB 04 001 - 16

11000 Beograd Poštanski fah 834
Bulevar vojvode Mišića 43
Tel: (3811) 651 491 Fax (3811) 651 033
INSTITUT IMS ad
LAB 04 001 - 16

ИНСТИТУТ ИМС АД
11000 Београд, поштански фах 834
Булевар војводе Мишића 43 тел (011) 650 322 факс (011) 651 033

IMS INSTITUTE
11000 Beograd Yugoslavia POB 834
Bulevar vojvode Mišića 43 tel (381 11) 650 322 fax (381 11) 651 033

"MAXIMA",

32240 LUČANI

1083-13

05.05.2003.

OCENA REZULTATA ISPITIVANJA SA MIŠLJENJEM O UPOTREBLJIVOSTI MASE ZA FINO IZRAVNAVANJE - GLETOVANJE UNUTRAŠNJIH ZIDNIH POVRŠINA

Veza: Izveštaj br. 1028/2003

Na osnovu dobijenih rezultata ispitivanja, može se zaključiti da masa za fino izravnavanje-gletovanje unutrašnjih zidnih površina "GLETOLIN", proizvodnja "MAXIMA", Lučani, ima dobru prionljivost za podloge, dobru paropropusnost, dobru sposobnost zadržavanja vode, lako se priprema i obradjuje, pa je pogodna kao masa za fino izravnavanje-gletovanje unutrašnjih zidnih i plafonskih površina.
Kod primene neophodno je pridržavati se preporuka koje su propisane i date u uputstvu proizvođača.

INSTITUT IMS, a.d.
Direktor Centra za
Ivezivа i hidroizolacije

Rade Djurčić, dipl.ing.tehn.