

CN 94

STRONG CONTACT

Specijalni osnovni premaz za pouzdano vezivanje samonivelišućih masa, keramičkih i prirodnih kamenih pločica na kritičnim podlogama

KARAKTERISTIKE

- Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu
- Za kritične podloge
- Za upojne i neupojne podloge
- Snažno prijanjanje
- Brzo sušenje
- Visok efekat učvršćivanja
- Efekat premošćavanja pukotina
- Preporučeno za OSB ploče i keramičke pločice
- Može se razrediti vodom 1:5
- Odlično za vertikalne i horizontalne površine



PODRUČJE PRIMENE

Ceresit CN 94 je namenjen za grundiranje podloga u zatvorenom i na otvorenom, pre polaganja masa za izravnavanje podova, reparacionih masa i lepкова za keramičke i kamene pločice. CN 94 je koncentrisani prajmer sa odličnim efektom premošćavanja slojeva i produženim otvorenim vremenom. Može se nanositi na upojne i neupojne, vertikalne i horizontalne podloge. Posebno se preporučuje za kritične podloge (samo u zatvorenom) kao što su: estriži sa ostacima lepka koji se teško uklanjaju, keramičke pločice, disperzione i epoksidne boje. CN 94 učvršćuje površinu i poboljšava prijanjanje. Može se koristiti na: anhidritnim, cementnim i asfaltestrisima, prefabrikovanim estrisima (npr. gips-vlaknastim pločama), betonu, uključujući vakum-beton, obojenim i neobojenim drvenim podlogama (iverica, OSB), masama za izravnavanje, postojećim keramičkim i kamenim pločicama, cementnim, cementno-krečnim i krečnim malterima, gipsu i gas-betonu. Pogodan je i za sisteme podnog grejanja.

PRIPREMA PODLOGE

Podloge moraju biti: suve, nosive, očišćene od supstanci koje smanjuju prijanjanje (mast, bitumen, prašina). Neophodno je: ukloniti slojeve slabe čvrstoće, očistiti stare boje struganjem i pranjem, brušiti gipsane i anhidritne podloge, OSB ploče i čvrste slojeve boje, sve glatke i neupojne površine obrisati i ohrapaviti.

Ceresit

#GRADIMOZAJEDNO



PRIMENA

Pre upotrebe dobro promućkati pakovanje. Koncentrat se razređuje vodom prema upojnosti podloge. Maksimalno razređivanje: 1 deo CN 94 : 5 delova vode. Za neupojne podloge i asfaltne estrije koristiti nerazređeno. Nanošenje: tanko i ravnomerno četkom, bez stvaranja lokvi. Vreme sušenja: 2–4 sata, u zavisnosti od podloge. Površina nakon sušenja mora biti otporna na grebanje. Po potrebi ponoviti u roku od 24 sata. Čišćenje: alat i sveže mrlje oprati vodom. Osušene mrlje ukloniti rastvaračem ili mehanički.

VAŽNE INFORMACIJE

Radovi se obavljaju u suvim uslovima, na temperaturi +5 °C do +25 °C. Izbegavati promaju. CN 94 ne sme dospeti u kanalizaciju. Ne sme biti mešan sa drugim aditivima. Za više informacija pročitati bezbednosni list proizvoda.

SKLADIŠTENJE I ROK TRAJANJA

Do 18 meseci od datuma proizvodnje u originalnom, neoštećenom pakovanju. Čuvati u hladnim uslovima. **Zaštiti od mraza!**

PAKOVANJE

Boca od 1 l i kanister od 5 l.

Pored ovde navedenih informacija, važno je pridržavati se i relevantnih smernica i propisa različitih organizacija i stručnih udruženja, kao i odgovarajućih standarda Nemačkog instituta za standardizaciju (DIN). Navedene karakteristike zasnovane su na praktičnom iskustvu i sprovedenim testiranjima. Garantovana svojstva i moguća primena koja prevazilaze ono što je navedeno u ovom tehničkom listu zahtevaju našu pisanu potvrdu. Svi podaci navedeni u dokumentu dobijeni su pri temperaturi okoline i materijala od +23°C i relativnoj vlažnosti vazduha od 50%, osim ako nije drugačije naznačeno. Imajte u vidu da se u drugačijim klimatskim uslovima proces očvršćavanja može ubrzati ili usporiti.

Informacije sadržane u ovom dokumentu, posebno preporuke u vezi sa rukovanjem i upotrebom naših proizvoda, zasnovane su na našem profesionalnom iskustvu. Pošto se materijali i uslovi mogu razlikovati u svakoj konkretnoj primeni i time se nalaze van našeg uticaja, preporučujemo da se u svakom slučaju sprovedu odgovarajuća ispitivanja kako bi se proverila pogodnost naših proizvoda za predviđenu namenu. Pravna odgovornost ne može biti preuzeta na osnovu sadržaja ovog tehničkog lista niti na osnovu usmenih saveta, osim u slučaju namerne greške ili krajnje nepažnje sa naše strane. Ovaj tehnički list zamenjuje sva prethodna izdanja koja se odnose na ovaj proizvod.

TEHNIČKI PODACI

Osnova:	neutralna, obojena vodena disperzija sintetičkih smola
Boja:	svetloplava
Gustina:	oko 1.02 kg/dm ³
Temperatura primene:	od +5°C do +25°C
Razređivanje:	nerazređeno ili do 1:5 sa vodom
Vreme sušenja:	2-4 sata
Potrošnja:	0.03 - 0.12 kg/m ² , u zavisnosti od primene

Upotreba ispod samonivelišućih podnih masa:

Podloga	Zahtevi u odnosu na podlogu	Potrošnja (g/m ²)
Anhidritni estrih	Vlažnost < 0,5%, brušen i usisan	40
Beton	Starost preko 3 meseca, hrapav i usisan	40
Mase za nivelaciju	Usisane	40
Čvrsti epoksi premazi	Samo u stambenim, suvim prostorijama, brušeni i usisani	20
Estrisi sa ostacima lepka	Ostaci lepka (samo tanki slojevi sa jakim prijanjanjem) bez ostataka obloga tepiha i supstanci koje smanjuju prijanjanje, usisani	30
Keramičke i kamene pločice (unutra)	Temeljno očišćeno, bez konzervansa i drugih supstanci koje smanjuju prijanjanje	30
Asfaltni estrisi (unutra)	Brušeni, stariji više od 3 dana, bez prašine (u stambenim prostorijama; u opštim zgradama samo nakon konsultacije)	100
Podovi sa grejanjem	Prema opštim smernicama	50
Drvene podne daske	Debljine > 24 mm, čvrsto pričvršćene, brušene i usisane	120
Iverica	V 100, debljine > 25 mm, sa pomeranim i zalepljenim klinovima, čvrsto pričvršćeno vijcima, kruto, brušeno, usisano	80
Gips-vlaknaste ploče	Usisane, lepljene po preporuci, debljine > 25 mm	40
Cementni estrisi	Stariji preko 28 dana, vlažnost < 4%, usisani	50

Upotreba ispod lepкова za pločice:

Podloga	Zahtevi u odnosu na podlogu	Potrošnja (g/m ²)
Obojeni slojevi	Samo unutra, suvi, očišćeni, brušeni i usisani	20
Keramičke pločice spolja (bez stalne lage)	Brušene, čiste, pad > 2.5%	30
Gips-karton i gips-vlakno ploče (zid)	Učvršćeno, otprašeno	30
Gips i gipsane podloge	Starije od 28 dana, vlažnost < 1%, brušeno, otprašeno (samo u stambenim prostorijama, na podlogama zaštićenim od spoljne vlage)	50
Krečni, cementni i krečno-cementni malteri	Stariji od 28 dana (prajmiranje je opravdano u slučaju veoma upijajućih podloga)	50
Gas-beton	Samo unutra, otprašen	50