

# TKK CLEAN PROTECT MAT ZINC SPRAY



## ZAŠTITNI MAT PREMAZ PROTIV RĐE SA DUGOTRAJNIM SJAJEM

Zaštitni premaz od cinka za metal, sa odličnim prijanjanjem. Hemijski se stvrdnjava i formira dugotrajan metalni premaz koji štiti metalne površine od korozije i atmosferskih uticaja kao što su voda i so. Može se obojiti ili ostaviti kao završna zaštita metala. Posebno je pogodan za zaštitu zavarenih galvanizovanih delova. Jedna doza od 400 ml je dovoljna da pokrije površinu od 1,5 - 2m<sup>2</sup>.

## SVOJSTVA

- Sprej je jednokomponentan i spreman za korišćenje.
- Hemijski očvršćava da bi se formirao tvrd i dugotrajan površinski premaz, ima dobru otpornost na mehaničke udare, abraziju, eroziju i štiti metalne površine od korozije i atmosferskih uticaja kao što su voda i so.
- Osušena površina je elastična, čvrsta, otporna na vremenske uslove i može se ostaviti kao završna zaštita ili obojiti drugom vrstom boje.
- Premaz je do 30% deblji nego kod konvencionalnih premaza bojom.
- Nije štetan za ozon.

## PODRUČJE PRIMENE

- Pogodan je za vizuelno poboljšavanje, popravku i zaštitu metalnih površina od korozije.
- Pogodan je za zaštitu zavarenih galvanizovanih delova, uključujući i tačkasto zavarivanje.
- Najčešća područja primene su zavareni spojevi, primena nakon navoja, rezervoari i kod obrade metala.
- Optimalna temperatura za upotrebu je između 20 i 25 °C.

## TEHNIČKI PODACI

### Boja:

svetlo siva tečnost

Miris:

sličan mirisu rastvarača

Gustina na 20°C:

0,75 - 0,80 g/ml

Pritisak na 20°C:

4,0 ± 0,5 bar

Veličina zrna:

od 0 do 2 mikrona

Debljina nakon prve primene:

11 mikrona

Debljina nakon treće primene:

22 mikrona

### Sušenje:

Suvo i bezbedno od prašine:

10 minuta nakon nanošenja

Suvo i bezbedno za dodirivanje:

20 minuta nakon nanošenja

Potpuno suva površina:

24 sata nakon nanošenja

Otpornost na temperaturu:

100 - 120°C

## UPUTSTVA ZA UPOTREBU

- Površina na koju nanosite premaz mora biti suva i čista.
- Pre upotrebe dobro promućkati dozu.
- Kada čujete zvuk metalnih kugli unutar doze, nastavite je tresti još jedan minut. Držite dozu 15 do 20 cm udaljenu od površine koju treba zaštititi.
- Za optimalan rezultat, preporučujemo dve primene u razmaku od 2 sata.
- Nakon 24 sata je moguće naneti završni sloj.

## PAKOVANJE

Doza od 400 ml

## SKLADIŠTENJE

36 meseci na suvom mestu na temperaturi između +10 °C i +20 °C. Doze čuvajte u uspravnom položaju.

## INFORMACIJE O ZDRAVLJU, BEZBEDNOM RUKOVANJU I ODLAGANJU

Dodatne bezbednosne informacije, uputstva za sigurno rukovanje, informacije o ličnoj zaštitnoj opremi i informacije o odlaganju se mogu naći u bezbednosnom listu. Bezbednosni list je dostupan na zahtev. Kopiju istog takođe možete dobiti od svog TKK prodajnog predstavnika.

## UPOZORENJE

Podaci su zasnovani na našim testovima i praktičnom iskustvu. Međutim, zbog specifičnih uslova i radnih metoda preporučujemo prethodnu proveru pre svake upotrebe.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija  
+386 [0] 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com