



TESSAROL kit za lopaticu

NAMENA

U sastavu zaštite drveta za otklanjanje grešaka i oštećenja, kao što su pukotine, udubljenja ili ogrebotine, u unutrašnjim i spoljnim prostorima.

SVOJSTVA

- lako nanošenje
- dobro brušenje

| TEHNIČKI PODACI | |
|-----------------|---|
| SASTAV | alkidno vezivo, rastvarač, pigment, punila |
| NIJANSE | bela |
| NIJANSIRANJE | / |
| SJAJ | mat |
| GUSTINA | 1.6 g / ml |
| RAZREĐIVANJE | / |
| PAKOVANJE | 0.5 kg, 0.9 kg |
| TRAJNOST | Originalno zatvoren i na preporučen način skladišten (temperatura od +5°C do +35°C, suva prostorija) proizvod je upotrebljiv do datuma navedenog na ambalaži. |

| UPUTSTVA ZA UPOTREBU | |
|------------------------------------|--|
| NAČINI NANOŠENJA | Lopatica |
| USLOVI RADA | temperatura kita, vazduha i površine minimalno +5°C |
| SUŠENJE (T = +20°C, rel. vla. 65%) | brušenje 6 sati nakon nanošenja, međuslojni interval 24 sata U uslovima niže temperature i više relativne vlage vreme sušenja se produžava. |
| IZDAŠNOST | zavisno od veličine oštećenja |
| ČIŠĆENJE PRIBORA | TESSAROL razređivač |

PRIPREMA PODLOGE

Drvena podloga

Vlažnost kod drveta četinara ne sme biti veća od 15 %, a kod listopadnog drveta 12%. Suvu podlogu prebrusimo i očistimo, a **NITRO razređivačem** odstranimo vosak, smolu i masnoću.

PREMAZNI SASTAVI

| PODLOGA | | PRIPREMA PODLOGE | IMPREGNACIJA | KITOVANJE | OSNOVNI PREMAZ | ZAVRŠNI PREMAZ |
|---------|--------|--|--|-------------------------------------|---|--|
| DRVO | unutra | brušenje, odstranjivanje nečistoće | / | TESSAROL kit za lopaticu | 1x TESSAROL osnovna boja za drvo | svi premazi za drvo iz grupe TESSAROL i TESSAROL akril |
| | spolja | | 1x BORI tankoslojna lazura s biocidom | | 2x TESSAROL osnovna boja za drvo | |

NAPOMENA

- U slabo provetrenim prostorijama se može pojaviti jači miris organskih rastvarača. Zbog toga premaze na osnovu alkidnih veziva ne preporučujemo za bojenje unutrašnjih delova nameštaja.