



PLASTOELASTIČNA ZAPTIVNA MASA NA BAZI AKRILNE DISPERZIJE. POGODNA JE ZA ISPUNJAVANJE I ZAPTIVANJE SPOJEVA IZMEĐU PARKETA I LAMINATA KAO I IZMEĐU LETVICA I ZIDA, ALI I ZA ISPUNJAVANJE PUKOTINA U DRVENIM I PODNIM OBLOGAMA.

OSOBINE

- Jednostavno nanošenje.
- U vertikalnim fugama ne klizi.
- Dobro prianja na porozne materijale.
- Masu možemo da nanosimo na vlažne površine.
- Potpuno očvrsla masa je neosetljiva na vodu.
- Može da se farba nakon stvrdnjavanja.
- Visoka konačna čvrstoća, može da se brusi.
- Otporna je na različite atmosferske uticaje, sunčevu svetlost i starenje.
- Ne sadrži rastvarače (VOC free).
- Sveža masa se jednostavno čisti vodom.
- Boje: bukva, hrast, smreka, javor, jasen i trešnja.

TESTOVI I SERTIFIKATI

EMICODE EC 1+

test emisija

OBLAST PRIMENE

- Ispunjavanje i zaptivanje spojeva između parketa i laminata kao i između lajsni i zida.
- Ispunjavanje i zaptivanje spojeva između parketa i okvira vrata. Za ispunjavanje pukotina u drvenim podnim oblogama (laminati, drveni podovi, pluta itd.).

TEHNIČKI PODACI

Sveža masa

Osnova

akrilna disperzija

Izgled

pasta

Mehanizam stvrdnjavanja

isparavanje vode

Specifična težina

1740 ± 20 kg/m³

Vreme stvaranja pokorice

23 °C/50 % rel. vlaž.

10-15 min.

Temperatura nanošenja

od +5 °C do +40 °C

Očvrsla masa

Tvrdoća Shore A

ISO 868

60-65

Promena zapremine

ISO 10563

13 ± 2 %

Temperaturna postojanost

od -20 °C do +75 °C

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Priprema površine:

Površina koju zaptivamo mora da bude čvrsta, čista, bez prašine i masnoća. Uklanjammo sve labave i loše vezane delove. TKK SEAL PARQUET ACRYL može da se nanosi na vlažne podloge.

Priprema fuge i doze:

- Prianjanje možemo da poboljšamo upotrebom prednamaza koji se pravi od zaptivne mase TKK SEAL PARQUET ACRYL i vode u razmeri 1 : 3. Četkom ili krpom nakvasimo površinu i ostavimo nekoliko minuta.
- Dozu sa gornje strane pored navoja odsečemo, navijemo dozator koji s obzirom na širinu spoja odn. fuge koso isečemo i stavimo u pištolj. Pri prekidu rada, odnosno pri zameni doza otpustimo ručicu na ručnom pištolju i povučemo okidač unazad. Nanošenje zaptivne mase treba da bude što ravnomernije. Za nanošenje mase možemo da koristimo lopaticu.
- Na kraju alatom za zaglađivanje, preciznije TKK mistrijom, ili prstom koji smo umočili u vodu, poravnamo zaptivnu masu pre nego što se stvori pokorica. Veoma je važno da zaptivnu masu dobro pritisnemo na površinu koju zaptivamo.
- Svežu masu i alate nakon upotrebe očistimo vodom. Očvrslu masu možemo da uklonimo mehaničkim putem.

PAKOVANJE

- Kartuša 300 ml.
- Bure 200 l.
- Po dogovoru moguća su i druga pakovanja.

SKLADIŠTENJE

24 meseca na suvom mestu na temperaturi između 5 °C i 25 °C, u originalnoj zatvorenoj ambalaži.

ZDRAVLJE, BEZBEDNOST, RUKOVANJE I INFORMACIJE ZA UKLANJANJE

Dodatne informacije o bezbednosti, uputstvima za bezbedno rukovanje i ličnoj zaštitnoj opremi, kao i informacije o odlaganju, nalaze se u bezbednosnom listu. Bezbednosti list se može dobiti na zahtev. Primerak možete da dobijete i kod svog prodajnog zastupnika TKK.

UPOZORENJE

Uputstva su data na osnovu naših istraživanja i iskustava, međutim, zbog specifičnih uslova i načina rada preporučujemo da izvedete testiranja za svaki slučaj upotrebe.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
+386 (0) 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com