

# Separol® N

Sredstvo za oplatu

## PODACI O PROIZVODU

**Vrsta**

Separol N je uljana tečnost sa razređivačem, na bazi mineralnih ulja, koja se ne meša sa vodom.

**Primena**

Separol N se koristi kao hemijsko - fizičko sredstvo za razdvajanje kod oplata koje upijaju i ne upijaju za besprekorno glatke površine betona (po skidanju oplata) i kod prefabrikacije gotovih elemenata.

**Glavne osobine**

Separol N ima sledeće prednosti:

- Veoma dobro sredstvo za razdvajanje
- Minimalan utrošak
- Nije korozivan
- Omogućava čisto, brzo i lako rašalovanje
- Ponovna primena impregnira drvenu oplatu
- Ne sadrži parafin, ulje za podmazivanje i uobičajena ulja i zbog toga ne ostavlja fleke.
- U odnosu na ostala pomoćna sredstva za šalovanje ima bolje prianjanje na premaze, lepak i malter bez prethodne pripreme.
- Deluje takođe i kod zaparivanja za potrebe prefabrikacije gotovih betonskih elemenata, kod vrelog betona i jako zagrejanih kalupa (do +70°C)
- Separol N nije osetljiv na vibriranje

## TEHNIČKI PODACI

**Oblik**

Ulje

**Boja**

Žuta

**Gustina**

cca. 0,9 kg/l

**Viskozitet**

35 mPas



Sika d.o.o.  
Ratarski put 33  
11080 Beograd  
Srbija i Crna Gora

www.sika.co.yu  
sika@sika.co.yu

Tel: +381 (0)11 193 - 421  
+381 (0)11 611 - 361  
+381 (0)11 3161 - 084  
Fax: +381 (0)11 3163 - 655

---

<b>Utrošak materijala</b>	na drvenoj oplati	1 l za cca. 22 m <sup>2</sup>
	na metalnoj i plastičnoj oplati	1 l za cca. 60 m <sup>2</sup>

---

<b>Rok trajanja i skladištenje</b>	Ambalažu ne skladištiti na suncu.	
	Separol N trpi mraz do -20°C Rok trajanja je minimum 1 godina, ako se skladišti prema propisu.	

---

<b>Oblik isporuke</b>	Pakovanje za jednokratnu upotrebu od 25 i 200 l. Kontejner na zahtev.	
-----------------------	--	--

---

## UPUTSTVO ZA PRIMENU

---

<b>Uputstvo za rad</b>	Separol N se nanosi nerazređen četkom, valjkom, krpom ili aparatom za raspršivanje na čistu, suhu oplatu. Ravnomeran, tanak film po celoj površini omogućava čistu površinu betona.	
	Sveže naneto ulje u prvim satima treba zaštititi od kiše.	
	Za glatke betonske površine preporučuje se vrlo tanak sloj i eventualno vetrenje od 1 - 2 sata. Već upotrebljavana oplata treba da se očisti pre novog nanošenja Separol N. <b>U svakom slučaju za pripremu i rad merodavan je tekst na pakovanju (tekst na etiketi).</b>	

---

## SIGURNOSNI PROPISI

---

Za rad sa hemijskim materijalima, kao i skladištenje i uklanjanje otpada pridržavati se fizičkih, sigurnosno-tehničkih, toksičnih i ekoloških podataka prema važećoj specifikaciji sigurnosnih propisa, odnosno sigurnosnih podataka sa etikete.

---

## IZJAVA O OGRANIČENOJ ODGOVORNOSTI

---

Informacije navedene u ovom tehničkom listu, prenete su verodostojno i savesno i baziraju se na našim današnjim saznanjima. U zavisnosti od pažljive primene i prerade, na koje mi nemamo nikakvog uticaja, vrednosti su ograničene. Naša obaveza garancije ograničava se na kvalitet isporučene robe.

Kod važnih građevinskih poduhvata ili ukoliko se pojave problemi obavezno potražite savet naše tehničke službe.

---

