



SEAL

## CLASSIC SILICONE



**TRAJNOELASTIČNA ZAPTIVNA MASA SA ODLIČNIM  
PRIJANJENJEM NA VEĆINU SILIKATNIH MATERIJALA  
[ALUMINIJUM, KERAMIKA, STAKLO, GLAZIRANE POVRŠINE,  
PROFILISANO [KOPELIT] STAKLO, KLINKER, PORCELAN ITD.].**

### OSOBINE

- Zbog posebnog dodatka sprečava nastanak buđi na silikonu.
- U vertikalnim fugama ne klizi.
- Odlično prijanja na aluminijum, keramiku, staklo, glazirane površine, profilisano [kopolit] staklo, klinker i porcelan.
- Dobra mehanička svojstva.
- Podnosi 20 % dilatacije.
- Otporna je na atmosferske uticaje, UV zračenje i starenje.
- Otporna je na širok spektar hemikalija.
- Ne preporučuje se za zaptivanje pocinkovanog lima.
- Pri stvrnjavanju oslobađa se sirćetna kiselina.
- Imala dug rok skladištenja.
- Široka paleta boja [pogledaj kartu boja].

### TESTOVI I SERTIFIKATI

EN 15651-1,2,3

CE

ISO 846

test fungicidnosti

### OBLAST PRIMENE

- Zaptivanje fuga u prostorijama u kojima može doći do nastanka buđi [kupatila, podrumi itd.].
- Pri ugradnji prozora i vrata,
- Za zaptivanje silikatnih materijala,
- Za ugradnju stakla u aluminijumske okvire, za zastakljivanje kao i za ugradnju profilisanog [kopolit] stakla.

### TEHNIČKI PODACI

#### Sveža masa

Osnova

sirćetno kiseli silikon

Izgled

pasta

Mehanizam stvrnjavanja

pomoću vlage iz vazduha

Specifična težina

$950 \pm 10 \text{ kg/m}^3$

Vreme stvaranja pokorice

23 °C/50 % rel. vlaž.

20 min

Vreme stvrnjavanja

23 °C/50 % rel. vlaž.

2 mm/dan

Otpornost na tečenje

ISO 7390

0 mm

Temperatura nanošenja

od +5 °C do +40 °C

## Očvrsla masa

Tvrdoća Shore A	ISO 868	15-25
Zatezna čvrstoća	ISO 8339	0,40-0,50 MPa
Modul E 100 %	ISO 8339	< 0,4 MPa
Istezanje do pucanja	ISO 8339	200-300 %
Zatezna čvrstoća	ISO 37	> 1,20 MPa
Istezanje do pucanja	ISO 37	> 400 %
Promena zapremine	ISO 10563	> 10 %
Sposobnost povraćaja	ISO 7389	> 90 %
Temperaturna postojanost		od -40 °C do +150 °C

## UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Pre upotrebe preporučujemo da se uradi test prijanjanja zaptivne mase na podlogu.

### Priprema površine:

Površina fuge mora da bude suva, čvrsta, čista, bez prašine i masnoća. Uklanjamo sve labave i loše vezane delove.

### Priprema fuge i doze:

- Ukoliko želimo da fuge lepo izgledaju, treba da oblepimo njihove ivice samolepljivom trakom.
- Dozu sa gornje strane pored navoja odsečemo, navijemo dozator koji s obzirom na širinu fuge koso isečemo i stavimo u pištolj. Pri prekidu rada, odnosno pri zameni doza otpustimo ručicu na ručnom pištolju i povučemo okidač unazad.
- Zaptivnu masu nanosimo što je ravnomernije moguće.
- Na kraju alatom za zaglađivanje, preciznije TKK SEAL smoothing tool mistrijom, ili prstom koji smo umočili u sredstvo za zaglađivanje TKK SEAL smoothing agent, poravnamo zaptivnu masu pre nego što se stvori pokorica. Veoma je važno da zaptivnu masu dobro pritisnemo na površinu koju zaptivamo.
- Odmah uklanjamo samolepljivu traku, pre nego što zaptivna masa počne da se stvrdnjava.
- Dodatak protiv buđi spira se vodom. Fungicidni efekat produžavamo tako što fuge svaki put osušimo i provetrvavamo prostoriju.
- Svežu masu i alate čistimo TKK CLEAN PROTECT tool cleaner sredstvom za čišćenje, a očvrsli masu najpre očistimo mehaničkim putem, a zatim sredstvom za čišćenje stvrdnutog silikona – TKK CLEAN PROTECT tool cleaner ili TKK CLEAN PROTECT universal cleaner.

Dubina fuge (mm)	Širina fuge (mm)				
	4	6	8	10	12
6		8,3	6,2	5	4,2
8			4,7	3,7	3,1
10				3	2,5
12					2,1

Tabela prikazuje koliko linearnih metara fuge možemo da popunimo sa jednim kartušom od 300 ml s obzirom na širinu i dubinu nanosa zaptivne mase.

## PAKOVANJE

- Kartuša 280 ml.
- Tuba 60 ml.
- Bure 200 l.
- Crevo 600 ml, 400 ml, 300 ml.
- Po dogovoru moguća su i druga pakovanja.

## SKLADIŠTENJE

15 meseci na suvom, hladnom mestu ispod 25 °C, u originalnoj zatvorenoj ambalaži.

## **ZDRAVLJE, BEZBEDNOST, RUKOVANJE I INFORMACIJE ZA UKLANJANJE**

Dodatne informacije o bezbednosti, uputstvima za bezbedno rukovanje i ličnoj zaštitnoj opremi, kao i informacije o odlaganju, nalaze se u bezbednosnom listu. Bezbednosti list se može dobiti na zahtev. Primerak možete da dobijete i kod svog prodajnog zastupnika TKK.

## **UPOZORENJE**

Uputstva su data na osnovu naših istraživanja i iskustava, međutim, zbog specifičnih uslova i načina rada preporučujemo da izvedete testiranja za svaki slučaj upotrebe.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija  
+386 [0] 5 38 41 300 | [info@tkk-group.com](mailto:info@tkk-group.com) | [www.tkk-group.com](http://www.tkk-group.com)