Prajmer za EcoTherm

Boja : transparentna

Područje primene :
Unutrašnji zidovi prostorija .

Metode nanošenja :
četka ili valjak

Razredjivanje :
Spremno za koriscenje .

Tehničke karakteristike :

- Suva materija (%) : 42 ± 1
- Specifična težina (kg/lit) 1.01 ± 0.03
- Viskozitet DIN 4 20ºC (sek) 11 ± 3
- Vreme sušenja (100g/m2 na 20ºC)
  na prašinu 10 min
  na dodir 25 min

  potpuno 6 sata
- Potrošnja (m2/lit) 10-15
- Broj premaza 1
- Pakovanje 0,5 lit , 1 lit.

Karakteristike proizvoda :

Prajmer za EcoTherm rastvor akrilnog veziva sa aditivima koji omogućava ravnomerno upijanje zidova.

Živimo zdravo uz prirodu !

Prajmer za EcoTherm

Način korišcenja :

Prajmer za EcoTherm je spreman za upotrebu i ne treba ga razređivati.Površina na koju se nanosi mora biti čvrsta, suva, očlšćenja od masnoća.Temperatura prostora i zidova mora biti iznad 14 ºC a vlažnost vazduha ispod 60%.Preporučena temperatura 20-25 ºC.Nanosi se četkom ili valjkom u jednom sloju.
Sa 1 lit. Se može preći 10-15 m2 površine zida u zavisnosti od poroznosti.
Prajmer je suv nakon 6 sati i spreman za nanošenja ***EcoTherm premaza.***

Posebna uputstva :

- pre upotrebe dobro promešati
- temperatura zidova i prostora mora biti iznad 14 C (optimalna 20 – 25 C)
- povećana vlažnost vazduha negativno utiče na sušenje (optimalna ispod 60%)
- alat po upotrebi oprati vodom
- obezbedite optimalnu temperaturu i blago provetravanje prilikom sušenja
- ne sme da smrzne
- video snimke nanošenja možete pogledati na YOUTUBE - kanal EKOLAK
- lagerovati na temperaturi od 5 - 35ºC (ne sme da smrzne !)