

**Tehnički list**  
Izdanje 01/07/2014  
Identifikacioni broj:  
02 04 04 02 001 0 000212  
SikaCeram®-113

## SikaCeram®-113

Visokokvalitetni, cementni lepak za podne i zidne kerami ke plo ice, za unutraznju i spoljaznju upotrebu, smanjenog klizanja i produ0enog otvorenog vremena. Klasa C1TE prema EN 12004.

### Opšte informacije

#### Opis proizvoda

SikaCeram®-113 je pripremljena prazkasta mezavina, visokokvalitetnih cemenata, sa sadr0ajem polimera, odabranih silikonskih/kvarcnih mineralnih punila sa specijalnim dodacima. Spreman za koriz enje uz dodatak vode. Može se koristiti za lepljenje kerami kih plo ica na vertikalnim i horizontalnim, unutraznjim i spoljaznjim povrzinama.

#### Oblast primene

SikaCeram®-113 se koristi za lepljenje kerami kih plo ica na sloj debljine do 10 mm.

SikaCeram®-113 je pogodan za je pogodan za lepljenje upijaju ih plo ica.

SikaCeram®-113 se može koristiti na slede im povrzinama:

- Beton i gips-karton plo e
- Cigla, malter
- Na svim cementnim podlogama, kod kojih se ne o ekuje zna ajnje skupljanje ili zirenje.
- Spoljne i unutraznje, horizontalne i vertikalne povrzine bez deformacija.

#### Karakteristike

#### Prednosti

- Vrlo dobra prionljivost na ve inu podloga (beton, cementni malter, kamen, gips-karton plo e, cigla..)

- Laka ugradnja kao posledica odli ne obradljivosti
- Može se nanositi u sloju debljine do 10 mm

### Ispitivanja

#### Izveštaji / Standardi

EN 12004; klasa C1TE.

### Karakteristike

**Boja** Siva

**Pakovanje** D0ak: 25 kg

**Uslovi skladištenja / Rok trajanja** Rok trajanja je 12 meseci od datuma proizvodnje ukoliko se skladizti u originalnom, neozte enom i neotvorenom pakovanju, u suvom i zatvorenom prostoru.



## Tehnički podaci

Hemijski sastav	Portland cement, selekcija agregata, aditivi za zadržavanje vode, polimer u prahu.
Gustina	Gustina sveog maltera: ~1,5 kg/l
Veličina zrna	D <sub>max</sub> : 0,7 mm
Debljina sloja	1,5 mm minimalno -10 mm maksimalno
Vreme upotrebljivosti (Pot life)	~ 5 h*
<i>Maksimalni vremenski interval u kome se lepak može koristiti od trenutka mešanja sa vodom.</i>	
Vreme reakcije polimera (Maturation time)	~ 3 min*
Otvoreno vreme	~ 30 minuta* (EN 1346)
<i>Maksimalni vremenski interval od trenutka nanošenja lepka nazubljenim gleterom, u kome treba postaviti oblogu.</i>	

## Mehaničke / Fizičke osobine

	Vrednost	Zahtev EN 12004	Ispitna metoda
Inicijalna adhezija	1.1 N/mm <sup>2</sup>	- 0.5 N/mm <sup>2</sup>	EN 1348
Adhezija nakon izloženosti topotli	0.7 N/mm <sup>2</sup>	- 0.5 N/mm <sup>2</sup>	EN 1348
Adhezija nakon negovanja u vodi	1.9 N/mm <sup>2</sup>	- 0.5 N/mm <sup>2</sup>	EN 1348
Adhezija nakon ciklusa smrzavanje/odmrzavanje	0.9 N/mm <sup>2</sup>	- 0.5 N/mm <sup>2</sup>	EN 1348
Otpornost na klizanje	0.0 mm	m0.5 mm	EN 1308
Produženo otvoreno vreme (nakon 30 min)	0,9 N/mm <sup>2</sup>	- 0.5 N/mm <sup>2</sup>	EN 1346

## Sistemi

Ukoliko se proizvod koristi na specifi nim podlogama neophodno je koriz enje predpremaz u skladu sa tabelom:

Podloga	Predpremaz
Anhidritne ili kozuljice sa sadržajem gipsa, gips karton plo eō	Sika® Primer-11 W

Na in upotrebe i potrožnja predpremaza su dostupne u odgovaraju em Tehni kom listu proizvoda.

Ako se ugra uje hidroizolacija ispod plo ica, mogu se koristiti slede i proizvodi: SikaTop® Seal-107, Sikalastic®-152, Sikalastic®-1K, Sika Monoseal-101, Sika® Seal Tape-S. Prou ite važe e tehnici liste proizvoda za detaljnije informacije.

## Uslovi primene/ Ograničenja

Temperatura podlove	+5°C min.; +35°C max.
Temperatura ambijenta	+5°C min.; +35°C max.

## Način primene

Odnos mešanja	6,75±0,25 l vode na d0ak 25 kg
Kvalitet podlove	Podloga mora biti bez nevezanih ili slabo vezanih delova, cementnog mleka, ista i otprazena, bez ostataka ulja, masno a, drugih fleka ili tragova ranijih premaza (tretmana) i sl.

Za izravnavanje neravnina ili eventualne reparacije podlove potrebno je koristiti proizvode iz programa Sika® MonoTop, SikaTop, SikaRep, SikaDur ili Sika® Level.

<b>Priprema podloge / Predpremazi</b>	SikaCeram®-113 se nanosi direktno na beton, cementne podloge, produ0ne maltere i ciglu. Na drugim vrstama podloga koristiti odgovoraju e predpremaze.  Cementne podloge moraju biti stare 28 dana.												
	Koristiti preporu enu koli inu vode. Ugra ivati samo na zdravu, istu podlogu. Ne ugra ivati u debljini ve oj od preporu ene.  Zaztititi sve0 materijal od mraza, kize i sl.  Nije potrebno vla0iti plo ice pre ugradnje.												
<b>Postupak mešanja</b>	Sadr0aj vre e te0ine 25 kg pomezati sa potrebnom, napred navedenom koli inom vode, pomo u meza a, pri maloj brzini obrtaja, u istoj posudi, dok se ne dobije homogena masa bez grudvica.  Koristite meza koji radi pri maksimalnoj brzini od 500 o/min; Nakon mezanja, proizvod ostavite da odstoji 5-10 min, a zatim ga kratko promezajte pre nanozenja.												
<b>Potrošnja</b>	Potroznja materijala zavisi od vrste podloge kao i njene hraptavosti ali i od veli ine plo ice kao i na ina nanozenja (standardno ili back-buttering (na podlogu i oblogu)).  Informativno, u kilogramima prazkastog proizvoda po m <sup>2</sup>												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Vrsta plo ice</th> <th>Veli ina zuba gletera</th> <th>Potroznja</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Male plo ice</td> <td>6 mm</td> <td>~ 2 - 3 kg/m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>Standardne plo ice (20x20cm . 40x40cm)</td> <td>8 mm</td> <td>~ 3 - 4 kg/m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>Velike plo ice i dvostruko nanozenje</td> <td>10 mm</td> <td>~ 4 - 5 kg/m<sup>2</sup></td> </tr> </tbody> </table>	Vrsta plo ice	Veli ina zuba gletera	Potroznja	Male plo ice	6 mm	~ 2 - 3 kg/m <sup>2</sup>	Standardne plo ice (20x20cm . 40x40cm)	8 mm	~ 3 - 4 kg/m <sup>2</sup>	Velike plo ice i dvostruko nanozenje	10 mm	~ 4 - 5 kg/m <sup>2</sup>
Vrsta plo ice	Veli ina zuba gletera	Potroznja											
Male plo ice	6 mm	~ 2 - 3 kg/m <sup>2</sup>											
Standardne plo ice (20x20cm . 40x40cm)	8 mm	~ 3 - 4 kg/m <sup>2</sup>											
Velike plo ice i dvostruko nanozenje	10 mm	~ 4 - 5 kg/m <sup>2</sup>											
<b>Nanošenje</b>	SikaCeram®-113 se nanosi pomo u nazubljene gleterice. Koli ina proizvoda mora biti dovoljna da se obezbedi kompletno pokrivanje pozadine plo ica. Plo ice se postavljaju na sve0 lepak, pri emu se moraju pritisnuti dovoljno kako da bi se obezbedio kontakt plo ica sa lepkom i time savrzeno vezivanje. Ukoliko se na lepku formira povrzinski sloj, potrebno je obrisati gletericom prethodno naneti sloj lepka. Ne kvasiti vodom ve nanet lepak.												
<b>Čišćenje</b>	Ostaci sve0eg proizvoda iste se sa alata i zaprljanih povrzina vodom. Stvrdnuti proizvod mora se ukloniti mehani kim putem.												
<b>Upozorenja</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gipsani malteri moraju imati minimalnu debjinu od 10 mm i maksimalnu vla0nost od 0,5%</li> <li>■ Ukoliko je neohodan hidroizolacioni sloj ispod plo ica, dozvoljeno je da bude na bazi cementa ili akrila</li> <li>■ Zaztiti sve0e ugra eni materijal od smrzavanja i atmosferskih uticaja</li> <li>■ Uraditi test uzorak pre upotrebe sa prirodnim kamenom</li> <li>■ Uobi ajeno nije neophodno kvazanje plo ica</li> </ul>												
	Sika® Ceram - 113 se ne koristi u slede im slu ajevima:												
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Metalne povrzine i drvo kao podloga</li> <li>■ Za izvo enje slojeva debljine ve e od 10 mm</li> <li>■ Stare kerami ke plo ice u spoljaznjim uslovima kao podloga</li> <li>■ Pri temperaturama ni0im od +5 i vizim od+35°C</li> </ul>												
<b>Nega</b>													
<b>Sledeći radni koraci</b>	Fugovanje podnih obloga nakon 24-36 sati* (optere enje hodanjem) Fugovanje zidnih obloga nakon 24 sata*												
<b>Napomena*</b>	Nazna ene vrednosti dobijene su kao rezultat laboratorijskih ispitivanja: 23°C ± 2°C . r.v.v. 50%±5% Vize temperature smanjuju nazna eno vreme, a ni0e temperature ga pove avaju.												

<b>Vrednosti</b>	Sve tehni ke informacije navedene u ovom Tehni kom listu bazirane su na laboratorijskim ispitivanjima. Realne vrednosti mogu varirati pod uticajima koji su van naze kontrole.
<b>Bezbednosni propisi</b>	
<b>Mere predostrožnosti</b>	Korisnici mogu na i informacije i savete o bezbednosnim propisima, primenama i skladitjenju hemijskih proizvoda u najnovijem Bezbednosnom listu koji sadrzi fizi ke, toksikolozke i ekolozke informacije uz bezbednosne procedure.
<b>Ekologija</b>	Neupotrebljeni proizvod i prazno pakovanje ne bacati u okolinu. Za dodatne informacije videti najnoviji Bezbednosni list.
<b>Pravna pouka</b>	Informacije, a naro ito preporuke o primeni i krajnjoj upotretbi Sika proizvoda date su verodostojno i bazirane su na Slikinim aktuelnim saznanjima i iskustvima u slu ajevima kada su proizvodi pravilno uskladiteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukuje pod normalnim uslovima i u okviru roka trajanja. U praksi, razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na licu mesta su takve da se nikakva garancija ne moe dati u pogledu podesnosti za prodaju ili pogodnosti za specifi nu svrhu. Nikakva pravna odgovornost ne moe nastati, niti proiste i na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih pismenih preporuka ili ponu enih saveta. Prava svojine tre ih lica moraju se pozovati. Sve primljene porudobine podleou nazim teku im uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem Tehni kog lista za Oeljeni proizvod, ija se kopija moe dobiti na zahtev.



Sika d.o.o.  
Patrijarha Pavla 1  
22310 Šimanovci  
Srbija

Telefon +381 22 2155 777; 2155 778;  
2155 779; 2155 780;  
[www.sika.rs](http://www.sika.rs)

