

FIX 12

UNIVERZALNI D4 VODOOTPORNI LEPAK

Univerzalni D4 vodootporni poliuretanski lepak sa visokom konačnom čvrstoćom lepljenja i odličnim prijanjanjem na različite vrste drveta, metala i drugih građevinskih materijala.

OSOBINE

- Spoj drvo - drvo je D4 vodootporno i otporno na temperature od -40 °C do +110 °C.
- Brzo prijanjanje.
- Brzo stvrdnjavanje.
- Visoka konačna čvrstina lepljenja.
- Lako se nanosi.
- Pri očvršćavanju malo nabubri.
- Otporan na vodu, hemikalije, vremenske uticaje i starenje.
- Nakon očvršćavanja, može se farbati i šmirglati.
- Ne sadrži rastvarače.

TESTOVI I SERTIFIKATI

Klasifikacija nestrukturnih lepkova za drvo i proizvode od drveta: EN 204 D4 (drvo-drvo)

PODRUČJE UPOTREBE

- Za lepljenje drvenih delova gde je potrebno brzo stvrdnjavanje i brzo izlaganje mehaničkim opterećenjima.
- Za lepljenje uglova prozora i vrata, podnih letvica, podnih laminata, raznih znakova i dasaka.
- Posebno pogodan lepak za ugrađene delove koji moraju biti mehanički otporni ili koji su namenjeni za spoljašnju upotrebu.

TEHNIČKI PODACI

Sveža masa

Osnova

Izgled

Mehanizam očvršćavanja

Specifična težina

Vreme formiranja kože 23 °C/50 % rel. vlažn.

Temperatura nanošenja

poliuretan

pasta

sa vlažnošću vazduha

1500 ± 20 kg/m³

≈ 8 min.

od +5 °C do +35 °C

Očvršćena masa

Zatezna čvrstoća u toploti

DIN EN 14257 (VATT 91)

Otpornost na temperaturu

oko 7,6 MPa

od -40 °C do +110 °C



UPUTSTVO ZA UPOTREBU

- Površine za lepljenje moraju biti čvrste, čiste i bez prašine i masnoća.
- Isecite kartušu i zavrnite vrh, koji je koso isečen u skladu sa potrebnom debljinom premaza.
- Nanesite lepak na jednu od površina, sačekajte 2 minuta, a zatim spojite obe površine zajedno.
- Ako lepate neporozne materijale sa sadržajem vlage < 8 %, lepak treba lagano rasprašiti da biste postigli potpuno očvršćavanje.
- Uprkos visokoj viskoznosti, preporučujemo dodatno mehaničko pričvršćivanje predmeta koji se lepe.
- Da bi se postigli optimalni rezultati, veoma je važno da sloj lepka između ta dva predmeta bude vrlo tanak.
- Podloge presvučene aluminijumom, bakrom, mesingom ili prahom mogu se lepiti samo ako su prethodno hemijski obrađene.

PAKOVANJE

- Kartuša od 300 ml.

SKLADIŠTENJE

18 meseci na suvom mestu na temperaturi između 5 °C i 25 °C, u originalno zatvorenoj ambalaži.

ZDRAVLJE, BEZBEDNOST, RUKOVANJE I INFORMACIJE ZA UKLANJANJE

Dodatne bezbednosne informacije, uputstva za sigurno rukovanje, informacije o ličnoj zaštitnoj opremi i informacije o odlaganju mogu se naći u bezbednosnom listu. Bezbednosni list je dostupan na zahtev. Kopiju istog možete takođe dobiti od svog prodajnog predstavnika TKK.

UPOZORENJE

Podaci su zasnovani na našim testovima i praktičnom iskustvu. Međutim, zbog specifičnih uslova i radnih metoda preporučujemo preliminarna ispitivanja za svaki slučaj upotrebe.



TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on 
tkk-fix.com