

## Tehnički list

# DUROCRET-DECO FINISH

## Dekorativni mikrocementni malter ekstra fine granulacije za podove, zidove i ugradni nameštaj

### Opis

DUROCRET-DECO FINISH je pripremljeni polimer-modifikovani dekorativni mikrocementni malter, bez korozivnih sastojaka, pogodan za unutrašnju i spoljašnju upotrebu, koji nudi:

- Glatku finalnu površinu
- Otpornost na abraziju
- Odlično vezivanje za podlogu
- Poseban estetski efekat

Sertifikovan u skladu sa EN 1504-3 i EN 13813 i klasifikovan kao PCC R3 malter za reparaciju betona i kao CT-C25-F6-AR2 cementna košuljica. CE znak.

DUROCRET-DECO FINISH je dobio Deklaraciju proizvoda o zaštiti životne sredine (EPD), nakon merenja efekata proizvoda na životnu sredinu tokom životnog ciklusa. Registracioni broj: S-P-06172, The International EPD® System.

### Područja primene

DUROCRET-DECO FINISH se koristi kao mikrocementni malter u brojnim aplikacijama kao što su: stepenice, podovi, zidovi, i kod posebnih konstrukcija kao što su ugradni kreveti, ugradne sanitarije (umivaonici, tuševi itd.). Za unutrašnju i spoljašnju primenu u kućama, hotelima, ili gde god se želi poseban estetski izgled (npr. Kikladska arhitektura).

Nanosi se u tankim slojevima (1-3 mm), u većini slučajeva kao završni sloj preko DUROCRET-DECO-a i DUROCRET-DECO FLEX-a, kako bi se postigla glatka finalna površina.

### Tehnički podaci

Oblik:	cementni prah
Nijanse:	bela, siva, svetlo siva i više sa ISOMAT DECO-COLOR pigmentima
Vreme upotrebljivosti smeše, sa vodom (Pot life):	
smeše, sa vodom (Pot life):	2 h na +20°C
Potrošnja vode:	6,25-6,50 l/za vreću od 25 kg
Nasipna gustina suvog maltera:	1,30 ± 0,05 kg/l

Gustina svežeg maltera:  $1,80 \pm 0,10 \text{ kg/l}$

Pritisna čvrstoća:  $\geq 25 \text{ N/mm}^2$

Savojna čvrstoća:  $\geq 6,0 \text{ N/mm}^2$

Sadržaj hlorid-jona: 0,00 %

Adhezija:  $\geq 1,8 \text{ N/mm}^2$

Toplotna kompatibilnost deo 1

(50 ciklusa zamrzavanja i odmrzavanja):  $\geq 1,8 \text{ N/mm}^2$

Modul elastičnosti:  $\geq 15 \text{ GPa}$

Otpornost na karbonaciju: Prolazi

Atpornost na abraziju: AR 2

Kapilarna absorpcija vode:  $\leq 0,3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0.5}$

Reakcija na požar: Euroclass F

Debljina nanošenja: 1-3 mm posloju

### Uputstva za upotrebu

#### 1. Priprema podloge

Podloga treba da bude čista, bez prašine, ulja ili masnoća, trošnih delova itd. Pre nanošenja DUROCRET-DECO FINISH-a na upijajuće podlove kao što su zid od cigle, beton, malter ili gips-karton ploče treba naneti akrilni prajmer UNI-PRIMER u 1-2 sloja, u zavisnosti od upijajuće moći podlove. DUROCRET-DECO FINISH se nanosi nakon 2-3 sata, u zavisnosti od vremenskih uslova (pod uslovom da se prajmer dovoljno osušio).

Kod gips-karton ploče, površinu najpre treba prajmerisati UNI-PRIMER-om; zatim treba naneti DUROCRET-DECO FLEX kao osnovni sloj, ojačan  $160 \text{ g/m}^2$  staklenom mrežicom. 24 sata kasnije, očvrsla površina DUROCRET-DECO FLEX-a se prajmeriše UNI-PRIMER-om i dok je prajmer još uvek svež (sveže na sveže) nanosi se DUROCRET-DECO FINISH.

Neupijajuće podlove, poput starih slojeva pločica ili teraca, treba prajmerisati SUPERGRUND-om. DUROCRET-DECO FINISH se može nanositi 24h kasnije, ukoliko se prajmer dovoljno osušio.

#### 2. Primena

DUROCRET-DECO FINISH se postepeno dodaje u vodu uz konstantno mešanje dok se ne formira smesa željene obradivosti. Proizvod se nanosi gletericom u debljini 1-3mm u jedan ili dva sloja.



# DUROCRET-DECO FINISH

Nakon očvršćavanja, može se opcionalno brusiti, u zavisnosti od potrebne glatkoće završne površine. Dva ili tri dana nakon završetka nanošenja, mogu se naneti zaštitni lakovi, pod uslovom da je podloga suva.

## Nijansiranje DUROCRET-DECO FINISH-a

DUROCRET-DECO FINISH je dostupan u 3 pripremljene nijanse (bela, siva, svetlo siva). Takođe, može se bojiti visokokvalitetnim neorganskim pigmentima. ISOMAT DECO-COLOR.

ISOMAT DECO COLOR pigmenti su dostupni u 10 boja i njihovom kombinacijom se može dobiti neograničen broj nijansi.

Da bi se postiglo bolje mešanje, pigment treba rastvoriti u vodi za mešanje pre nego što se doda u malter.

Takođe, postoji mogućnost da se pigment doda nakon mešanja maltera sa vodom, ali u tom slučaju treba temeljno promešati kako bi se malter podjednako obojio.

Kod većih aplikacija, preporučeno je da se pigment prvo rastvori u vodi.

Takođe, preporučuje se da malter koji se boji bude bele boje kako bi se finalna nijansa lakše dobila (posebno ako je izabrana svetlijaa nijansa).

U slučaju da je potrebno više od 10 doza od 50 g za 25 kg DUROCRET-DECO FINISH-a, savetujemo vam da se obratite ISOMAT-ovom odeljenju tehničke podrške.

## Nanošenje laka

Mikrocementni malter se štiti nanosom poliuretanskog laka na bazi rastvarača VARNISH-PU 2K (sjajni ili saten) ili poliuretanskog laka na vodenoj bazi VARNISH-PU 2KW (saten-mat).

Lak na vodenoj bazi je idealan za upotrebu u unutrašnjim prostorijama sa slabom ventilacijom jer je gotovo bez mirisa.

Lakovi VARNISH-PU 2K i VARNISH-PU 2KW se nanose valjkom u dva sloja. Drugi sloj se nanosi 4-24 h nakon prvog, ukoliko se dovoljno osušio.

Potrošnja: 70-120 g/m<sup>2</sup> po sloju.

Za bolji nanos laka, preporučuje se uranjanje valjka u lak dok se dobro ne natopi lakovom, zatim ceđenje viška pomoću rešetke i nanos na površinu. VARNISH-PU 2K (sjajni ili saten) generalno potamnjuje površinu. U slučaju da to nije poželjno, preporučuje se nanošenje dva laka na sledeći način:

Prvo se nanosi akrilni lak na vodenoj bazi VS-W (razređen vodom 1:1) u jednom sloju uz potrošnju od 150-200 ml/m<sup>2</sup>.

Nakon 24 h nanosi se poliuretanski lak VARNISH PU-2K (sjajni ili saten) u dva sloja. Drugi sloj se nanosi 4-24 h nakon nanošenja prvog sloja, ukoliko se prvi sloj dovoljno osušio.

Upotreba VS-W sprečava intenzivno potamnjivanje površine mikrocementa uzrokovano od strane VARNISH PU-2K. Takođe, upotreba VS-W može značajno poboljšati konačni izgled površine mikrocementa, kada se koristi razblažen vodom (1:1) u jednom sloju, pre nanošenja VARNISH PU-2K.

## Potrošnja

Oko 1,4 kg/m<sup>2</sup>/mm debljine sloja.

## Pakovanje

Vreće od 25 kg.

## Rok upotrebe – Skladištenje

12 meseci od datuma proizvodnje, ukoliko se čuva u originalnom, neotvaranom pakovanju na mestu zaštićenom od vlage i mraza.

## Napomene

- Umesto UNI-PRIMER-a može se koristiti FLEX-PRIMER.
- Temperatura tokom primene treba da bude između +5°C i +30°C.
- Tokom leta, preporučuje se preduzimanje odgovarajućih mera kako bi se DUROCRET-DECO FINISH zaštitio od gubitka vode zbog visokih temperaturi.
- Proizvod sadrži cement koji reaguje sa vodom i formira alkalni rastvor, pa je klasifikovan kao iritant.
- Pre upotrebe pročitajte uputstva o bezbednosti napisana na pakovanju.

# DUROCRET-DECO FINISH



**ISOMAT S.A.**

17<sup>th</sup> km Thessaloniki – Ag. Athanasios  
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece

**15**

**EN 13813 CT-C25-F6-AR2.**

DoP No.: DUROCRET-DECO FINISH/  
1218.13813-04

Cementitious screed material for use internally  
in buildings

Reaction to fire: Euroclass F

Release of corrosive substances: CT

Water permeability: NPD

Water vapor permeability: NPD

Compressive strength: C25

Flexural strength: F6

Wear resistance: AR 2

Sound insulation: NPD

Sound absorption: NPD

Thermal resistance: NPD

Chemical resistance: NPD



**ISOMAT S.A.**

17<sup>th</sup> km Thessaloniki – Ag. Athanasios  
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece

**13**

**EN 1504-3**

Concrete repair product for structural repair  
PCC mortar (based on hydraulic cement,  
polymer modified)

DoP No.: DUROCRET-DECO FINISH/  
1218.1504-04

Compressive strength: class R3

Chloride ion content: ≤ 0.05%

Adhesion: ≥ 1,5 MPa

Carbonation resistance: Pass

Elastic modulus: ≥ 15 GPa

Thermal compatibility part 1: ≥ 1,5 MPa

Capillary absorption: ≤ 0.5 kg·m<sup>-2</sup>·h<sup>-0.5</sup>

Dangerous substances: comply with 5.4

Reaction to fire: Euroclass F

**ISOMAT D.O.O.**

GRAĐEVINSKA HEMIJA I MALTERI  
Prhovačka bb, 22310 Šimanovci, Srbija  
T +381 22 222 150 100, F +381 22 215 150 101  
[www.isomat.rs](http://www.isomat.rs) e-mail: [info@isomat.rs](mailto:info@isomat.rs)