

## Tehnički opis

# SUPERGRUND

## Promoter adhezije sa dodatkom kvarca za glatke, neupijajuće površine

### Opis

SUPERGRUND je spreman za upotrebu, bez rastvarača, prajmer za promociju adhezije, sastavljen od sintetičkih smola i kvarcnog peska. Nanosi se na glatke i neupijajuće podloge.

- Na vodenoj bazi, gotovo je bez mirisa i zbog toga je pogodan za unutrašnju upotrebu.
- Spreman je za upotrebu (pripremljeni prajmer).
- Brzo se suši.
- Posедуje visoku pokrivnu moć.
- Pogodan je za podove sa podnim grejanjem.

### Primena

SUPERGRUND se koristi kao pripremljeni prajmer za ohrablivanje površine radi poboljšanja adhezije lepka za pločice koji se naknadno nanosi. Takođe, koristi se kao prajmer za dekorativne cementne maltere DUROCRET-DECO, DUROCRET-DECO FLEX, DUROCRET-DECO FINISH & za dekorativni premaz ACRYL-DECO FINISH.

Nanosi se na glatke i neupijajuće podloge kao što su stare pločice, mermer, prirodni kamen, cementni industrijski podovi, drveni, metalni ili PVC podovi, linoleum i sl. Koristi se i za anhidrid i magnezijumske podove.

### Tehnički opis

|               |              |
|---------------|--------------|
| Oblik:        | tečnost      |
| Boja:         | crvena       |
| Gustina:      | 1,39 kg/l    |
| Sledeći sloj: | 1 h na +20°C |

### Uputstvo za upotrebu

#### 1. Podloga

Podloga mora biti suva i u potpunosti očišćena od prašine, ulja, nečistoća i sl.

#### 2. Primena

Pre upotrebe, sadržaj pakovanja dobro promešati dok ne postane homogen. Kod neupijajućih podloga, SUPERGRUND se sipa direktno iz kante na podlogu, a zatim u jednom tankom sloju raspoređuje četkom ili valjkom.

U slučaju da prvi sloj nije u potpunosti prekrpio celu površinu, nanosi se i drugi sloj nakon sušenja prvog. Lepak se nanosi sat vremena nakon prajmerisanja na +20°C. Kod upijajućih podloga, SUPERGRUND se razređuje čistom vodom u odnosu do 1:1, u zavisnosti od upijajuće moći podloge. Tada se SUPERGRUND ravnomerno nanosi na podlogu uz pomoć četke ili valjka. Lepak za pločice se nanosi nakon sušenja prajmera. Slojevi materijala DUROCRET-DECO, DUROCRET-DECO FLEX, DUROCRET-DECO FINISH, kao i dekorativni premaz ACRYL-DECO FINISH se mogu naneti nakon prvih 24 sata i ukoliko se prajmer u potpunosti osušio.

### Potrošnja

100-200 g/m<sup>2</sup>, u zavisnosti od upijajuće moći podloge.

### Pakovanje

Kante od 1 kg, 5 kg i 20 kg.

### Rok upotrebe/Skladištenje

12 meseci od datuma proizvodnje ukoliko se čuva u originalnom neotvorenom pakovanju na temperaturi između +5°C i +35°C. Zaštititi od direktne sunčeve svetlosti i mraza.

### Napomene

- Temperatura tokom primene treba biti između +5°C i +30°C.
- Prajmer treba biti u potpunosti suv pre nanošenja narednog sloja.

### Ispariva organska jedinjenja (VOC)

U skladu sa Pravilnikom o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija ("Sl. glasnik RS", br. 90/2013, 25/2015, 2/2016, 44/2017, 36/2018 i 9/2020) (Tabela A Prilog 3. Deo 1. Lista A) maksimalno dozvoljene vrednosti sadržaja VOC podkategorije ž, za WB je 30 g/l (2013) za gotov proizvod. Gotov proizvod SUPERGRUND sadrži maksimalno 30 g/l VOC.