



TIKKURILA
SUPI SAUNA FINISH
 ZAVRŠNI PREMAZ ZA PANELE

**OPIS**

Akrilno zaštitno sredstvo, tonira se.

PREPORUČENA UPOTREBA

Posebno pogodno za zidove i plafone u parnim prostorijama, kupatilima i svlačionicama.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Za površinsku obradu vlažnih unutrašnjih prostora. Formira premaz otporan na prljavštinu i vodu. Sadrži sredstvo protiv plesni koje štiti tretiranu površinu. Pogodno za tretiranje drvenih površina, drvenih ploča i betonskih površina. Nije pogodno za tretman klupa u saunama.





SUPI SAUNA FINISH

TEHNIČKI PODACI

Baza	EP baza
Paleta boja	Ton karta Interior wood stains and lacquers, može da se tonira u Tikkurila transparentne boje.
Stepen sjaja	Polu mat
Pokrivnost	8-12 m ² /l
Pakovanje	0.9 lit
Metod primene	Četka ili sprej
Vreme sušenja na 23 °C i 50 % relativna vlažnost vazduha	Suv na prašinu nakon 30 minuta, Ponovno premazivanje nakon 2-3 sata. Spremno za upotrebu nakon 48 sati.
Specifična masa (kg/l)	1,0 kg/l, ISO 2811
Sadržaj čvrste materije %	16
VOC	(cat A/f) 130 g/l (2010). Supi Sauna Finish sadrži max 130 g/l VOC.
Skladištenje	Čuvati od smrzavanja



SUPI SAUNA FINISH

DETALJI PRIMENE

Uslovi za primenu

Površina koja se farba mora biti suva, temperatura vazduha najmanje +5°C i relativna vlažnost vazduha ispod 80%.

Priprema površine

Nove čiste drvene površine:

Očistiti drvenu površinu od prljavštine i prašine. Navlažiti blago površinu sa vodenim sprejom, ostaviti da se osuši i izbrusiti od viška vlakana. Ukloniti prašinu od brušenja.

Stare i prljave površine ili površine prethodno tretirane sa npr. Supi Sauna Finish:

Oprati sa Supi Saunapesu sredstvom za čišćenje prema uputstvu, isprati i ostaviti da se osuši. Brusiti ukoliko je potrebno i ukloniti prašinu od brušenja.

Premazivanje

Dobro promešati pre upotrebe a i povremeno tokom upotrebe.

Naneti jedan sloj toniranog ili ne toniranog Supi Sauna Finish na zidove parnim prostorijama.

Razrediti vodom, ukoliko je potrebno.

Može se nanositi i u dva sloja tonirani Supi Sauna Finish razređen sa 50% vode na zidove u parnim prostorijama. Na ovaj način, tragovi četke će biti manje uočljivi.

Naneti dva sloja Supi Sauna Finish na drvene površine u kupatilima i svlačionicama. Razrediti tonirani Supi Sauna Finish sa oko 20% vode za prvi sloj. Bezbojni Supi Sauna Finish razrediti samo ako je neophodno.

Prvo testirati tonirani Supi Sauna Finish na neprimetnom mestu da bi osigurali da imate odgovarajuću nijansu. Kada je toniran proizvod, nijansa postaje blago svetlija i više prozirna nego što je prikazano u ton karti. Finalna boja zavisi od karakteristika i prethodnog tretmana drvene površine. Za postizanje ujednačene nijanse, tretirati malu površinu odjednom bez prekida, na velikim panelnim površinama, tretirati 1-2 panela odjednom.

Prethodno zagrejati saunu i dobro je provetriti pre upotrebe.

Čišćenje alata

Alat oprati sa vodom i sapunom, Tikkurila Pensselipesu preporučuje se za uklanjanje blago stvrdnute boje.

Uputstvo za održavanje

Ako je potrebno, nakon mesec dana od tretiranja površine, najranije:

Očistiti površinu sa Supi Saunapesu sredstvom (mešati 1-2 dl Saunapesu sa 5lit vode).

Navedene informacije nisu namenjene da budu iscrpne ili potpune. Informacije su zasnovane na laboratorijskim ispitivanjima i praktičnom (radnom) iskustvu, i to je dato prema našem najboljem znanju. Kvalitet proizvoda je obezbeđen od strane našeg operativnog sistema, koji je zasnovan na zahtevima ISO 9001 i ISO 14001 standarda. Kao proizvođač mi ne možemo da kontrolišemo uslove pod kojima se proizvod koristi ili mnoge faktore koji imaju uticaj na korišćenje i primenu proizvoda. Odričemo se odgovornosti za bilo kakve štete nastale po korišćenju proizvoda koje su protiv naših uputstava ili za neodgovarajuće svrhe. Zadržavamo pravo na izmenu datih informacija jednostrano bez prethodne najave.