

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

broj: block-2026/01

MAXILUX® Block

uljana boja za blokiranje fleka

Karakteristike

- Na bazi rastvarača
- Za spoljašnju i unutrašnju upotrebu
- Izuzetna postojanost
- Odlična pokrivnost
- Izoluje fleke od nikotina i vode
- Vodonepropusna i paropropusna boja
- Jednostavno nanošenje i odlično razlivanje
- Nova tehnologija sa manje mirisa



Osobine i namena

MAXILUX Block je kvalitetna pokrivna bela boja za zidove na bazi visokokvalitetnog termoakrilnog veziva, organskih i neorganskih pigmenata, razređivača i odgovarajućih aditiva. Namenjena je za zaštitu i dekoraciju svih betonskih, malterisanih, gipsanih zidova u eksterijeru i enterijeru. Odlično prijanja na mineralnu podlogu, ima visoku pokrivnu moć i belinu, paropropusna je i vodoodbojna. Idealna je za prekrivanje i blokiranje najupornijih mrlja od nikotina, čađi, tragova poplave i prokišnjavanja, vraćajući zidovima čist i svež izgled.

Pakovanje

MAXILUX Block se isporučuje u metalnim kantama, u pakovanjima od 0,75 L i 18 L.

Nijansiranje

Proizvodi se u beloj boji.

Tehnički podaci

- Izgled: tečan
- Viskozitet din Ø 4 mm, 120''–260''
- Gustina (T = +20 °C): ≈1–1,5 g/cm³
- Sadržaj suve materije (%): 65–75
- Sadržaj lako isparljivih organskih jedinjenja (VOC): < 750 g/L; Sadrži max. 500 g/L
- Vreme sušenja, pri temperaturi od +20 °C i relativnoj vlažnosti vazduha od 60%:
 - Premaz je suv na dodir nakon ≈1–2 sata
 - Premaz je primeren za nanošenje narednog sloja nakon ≈12 sati
- Paropropusnost (EN 7783-2):



Dragiše Mišovića 16, 32 240 Lučani, Srbija
T +381 (0)32 820 030 F +381 (0)32 817 029
E info@maximapaints.com

MB 07573987
PIB 101263444
www.maximapaints.com

- Koeficijent (μ): < 400 ;
- Vrednost S_d , m ($d=100 \mu\text{m}$): $< 0,034$
- Klasa: I, visoka paropropusnost

Sastav: termoakrilno vezivo, organska i neorganska punila i pigmenti, razređivač i odgovarajući aditivi.

Priprema površina

Površina mora biti glatka i suva, bez prašine, slabo vezanih slojeva i delova stare boje. Stare, dobro očuvane premaze, dovoljno je samo prethodno prebrusiti finim brusnim papirom. Loše prihvaćene premaze ukloniti u potpunosti. Nakon brušenja, površine treba prebrisati čistom pamučnom tkaninom. Ovako pripremljena površina je spremna za nanošenje MAXILUX Block boje.

Priprema sredstva

Pre upotrebe boju dobro promešati. Razređuje se isključivo MAXILUX uljanim razređivačem.

U slučaju da se površina ne može obojiti jednoslojnim nanosom iz jednog pakovanja, potrebno je homogenizovati materijal iz dva ili više pakovanja. Homogenizacija se izvodi tako što se u većoj posudi izmeša sadržaj nekoliko kanti. Kada se potroši homogenizovana količina za približno jednu kantu, dodaje se nova i izmeša. Ako se upotrebljava boja iz iste proizvodne šarže i istog datuma proizvodnje, nije potrebno vršiti homogenizaciju.

Prosečna potrošnja je 6–8 m²/L u jednom sloju. Na potrošnju utiče upijanje i kvalitet pripremljenih površina, tehnika i način nanošenja.

Nanošenje sredstva

MAXILUX Block se nanosi u dva pokrivna premaza. Drugi sloj, pri odgovarajućim uslovima (temperatura od +20 °C i relativna vlažnost vazduha od 60%), naneti na prethodno osušeni premaz, odnosno 12 sati nakon nanošenja prethodnog sloja.

Boja se može nanositi molerskim valjkom od prirodne ili sintetičke dlake, dužine od 15–20 mm ili četkom. Prilikom nanošenja boje valjkom ili četkom, odstraniti višak materijala sa alata pre nanošenja. Boja se može nanositi i odgovarajućim mašinama za špricanje.

Pre nanošenja boje na celokupnu površinu, potrebno je obojiti manje dostupne površine (uglove, ćoškovne, špaletne, površine oko instalacionih otvora (prekidače, utikače i sl.). Nakon toga pristupiti bojenju celokupne površine zida od ivice do ivice, bez prekida, pazeći da se ostavi ujednačen sloj boje radi postizanja što kvalitetnijeg izgleda završnog premaza.

Optimalna radna temperatura je od +10 °C do +30 °C. Ne sme se koristiti pri temperaturama nižim +5 °C ili višim od +35 °C i pri relativnoj vlažnosti vazduha većoj od 80%. Navedeni temperaturni intervali odnose se na temperaturu prostora, površina koje treba da se boje i samog materijala.

Čišćenje alata i prostora

Posle upotrebe alat detaljno oprati MAXILUX uljanim razređivačem. Sav materijal koji se nehotice nađe na površinama koje nisu predviđene za tretiranje, odmah očistiti dok se materijal još nije osušio.



Dragiše Mišovića 16, 32 240 Lučani, Srbija
T +381 (0)32 820 030 F +381 (0)32 817 029
E info@maximapaints.com

MB 07573987
PIB 101263444
www.maximapaints.com

Postupanje sa otpadom

Ostatke nepotrošene boje koja nije razređivana, u dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, sačuvati za vršenje eventualnih popravki ili kasniju upotrebu.

Prilikom odlaganja, boju ne izliviati u kanalizaciju ili u okolinu i ne odstranjivati je zajedno sa kućnim otpadom.

Zaštita na radu

Zaštita tela:

- Ruke zaštititi nepropusnim rukavicama;
- Oči zaštititi upotrebom zaštitnih naočara;
- Disajne puteve zaštititi maskom u slučaju nanošenja boje mašinom za špricanje.

Tokom rada ne konzumirati hranu, piće i ne pušiti. Pre pauze i nakon rada oprati ruke.

U slučaju gutanja mirovati i ne izazivati povraćanje. Zatražiti pomoć lekara, pokazati mu bezbednosni list proizvoda.

U slučaju kontakta sa očima ispirati oči čistom vodom u trajanju od 15 minuta. Tokom ispiranja držati kapke otvorenim. Zatražiti pomoć oftalmologa, pokazati mu bezbednosni list proizvoda.

Za više informacija pogledati bezbednosni list proizvoda.

Rok upotrebe i skladištenje

3 godine od datuma proizvodnje istaknutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, pri temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti. Ne sme smrznuti! Čuvati van domašaja dece.

Kontrola kvaliteta

Svojstva proizvoda definisana su u skladu sa važećim normama i internim standardom kvaliteta. MAXIMA postojanjem i primenom standarda praćenja i kontrole kvaliteta ISO 9001 osigurava deklarisanu performanse proizvoda. Ispitivanje i praćenje kvaliteta se vrše u MAXIMA razvojnom centru na dnevnom nivou i periodično u ovlašćenim institutima i laboratorijama.

Uvođenjem i strogom primenom standarda u području zaštite životne okoline ISO 14001 i zaštite na radu OHSAS 18001, što je dokazano odgovarajućim sertifikatima, prilikom proizvodnje i poslovanja MAXIMA ne utiče negativno na životnu okolinu i obezbeđuje bezbedne uslove rada.

Ostale informacije

Tehnička uputstva navedena u ovom tehničkom listu su izrađena na osnovu prakse i iskustva sa težnjom da se ugradnjom proizvoda postignu željeni rezultati. Za sve štete proistekle iz neadekvatnog izbora proizvoda i neprofesionalne ugradnje, ne preuzimamo nikakvu odgovornost.

Ovaj tehnički list zamenjuje sva prethodna izdanja, zadržavamo pravo za eventualne kasnije revizije i dopune.